

FREITABARDAGE COLOR

PEINTURE POUR BARDAGE



ABSOLU
SYSTEM

Conforme
C.O.V.
2010

Int
Ext

Satiné



Définition • Revêtement acrylique en phase aqueuse.

Utilisation • Applicable sur bardages prélaqués de tous types : polyester, polyester silicone, plastisol,...

Principales qualités

- Application directe sur bardages prélaqués.
- Facile d'application.
- Travaux neufs et rénovation.
- Teintable sur machines à teinter commerciales avec ABSOLU SYSTEM.

Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Satiné.

Teintes: Toutes teintes (nuancier RAL Fer & Sol + Chromatic)

Densité à 20° C: 1,34 ± 0,05.

Extrait sec volumique: 45 % ± 2.

Séchage: Hors poussière : 15 minutes.
(à 20° C et 65 % humidité relative) Sec au toucher : 45 minutes.
Recouvrable : mini 8 heures.

Épaisseur : 40 à 60 microns

Rendement moyen: 7,5 à 11,25 m²/litre.

Point éclair: Néant.

Teneur en COV: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) :150 g/l (2007)
130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 110 g/l COV.

Classification Afnor: Famille I classe 7b2.
NF T 36-005

N° de fiche : FF11

12/09

FREITABARDAGE COLOR

PEINTURE POUR BARDAGE

Mise en œuvre Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf. DTU 59-1).

Conditions d'application

- Température extérieure : > à 5°C
- Hygrométrie : < à 80%
- Température du support comprise entre 10°C et 30°C (et 3°C au-dessus du point de rosée).

Préparation des fonds

- Sur bardages prélaqués : dégraissage éventuel, lavage, brossage, grattage St3 des zones dégradées ou corrodées. Retouches des parties mises à nu en FREITACCROCH, ou VIGOR EP 201 HS sur fonds très abimés.

Mode d'application

- Application monocouche : application au pistolet sans air ⁽¹⁾.
- Application en 2 couches : application au pistolet sans air, rouleau ou à la brosse.

Matériel d'application et dilution

- Brosse : ne pas diluer.
- Rouleau : 0 - 5 % d'eau.
- Pistolet sans air : buse 13 à 17/1000e, pression 180 à 210 bars, dilution 0 - 5% d'eau.

Nettoyage des outils

- Eau.

(1) Essai de convenance nécessaire pour validation de l'opacité en monocouche.

Système recommandé Sur bardages prélaqués :
• 1 à 2 couches de **FREITABARDAGE COLOR** selon mode d'application.

Sur galvanisation :
• 2 couches de FREITACCROCH
• 1 couche de **FREITABARDAGE COLOR**

Recouvrable par lui-même.

Pour le marquage, utiliser **FREITABARDAGE COLOR**.

Conditionnement • 10 litres et 2,5 litres.

Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FF11

12/09

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.