

FREITAMETAL EXPERT

PRIMAIRE FER ANTIROUILLE



Définition • Primaire glycérophthalique à séchage rapide, modifié, pigmenté au phosphate de zinc.

Utilisation • Protection antirouille sur métaux ferreux.
• Travaux neufs et rénovation.

Principales qualités • Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée.
• Renforcé au phosphate de zinc.
• Recouvrable par FREITACOLOR ou FREITALAQUE COLOR.

Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Mat.

Teintes: Blanc crème, gris, brun-rouge et orange.

Densité à 20° C: $1,5 \pm 0,05$.

Extrait sec volumique: $58 \% \pm 2$.

Séchage: Sec au toucher : 30 minutes.

(à 20° C et 65 % humidité relative) Recouvrable : mini 4 heures / maxi 12 mois.

Rendement moyen: 7 à 11 m²/litre.

Point éclair: Compris entre 21 et 55° C.

Teneur en COV: C.O.V. en g/l sans dilution : 382

C.O.V. en g/l avec dilution maximale : 427

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/i Revêtements monocomposants à fonction spéciale.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

N° de fiche : FF06

12/09

Classification Afnor: Famille I classe 4a.
NF T 36-005

FREITAMETAL EXPERT

PRIMAIRE FER ANTIROUILLE

Mise en œuvre Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1).

Préparation des fonds

- Sur métaux ferreux : élimination de la calamine par décapage à l'abrasif Sa 2,5, suivi d'un dépolissage. La rouille devra être éliminée par grattage, brossage ST 3 et suivi d'un dépolissage.
- Sur anciennes peintures compatibles : lavage à la pompe HP, brossage, grattage St3 des zones oxydées.

Matériel d'application et dilution

- Brosse/Rouleau : dilution 0 à 5 % avec le diluant n° 13.
- Pistolet sans air : buse 15 à 19/1000°, pression 120 à 160 bars, dilution 0 à 5 % avec le diluant n° 13.

Nettoyage des outils

- Diluant n° 13.

Système recommandé

- 1 couche de **FREITAMETAL EXPERT**.
- 1 couche de finition de type FREITACOLOR ou FREITALAQUE COLOR.

Conditionnement

- 1 litre - 2,5 litres - 10 litres.

Conservation 18 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité .

Hygiène et sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FF06

12/09

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.