

# FREITASOL AK

PEINTURE DE SOL  
MONOCOMPOSANTE



**Définition** • Peinture alkyde uréthane en phase solvant.

**Utilisation** • Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique.  
• Travaux neufs et rénovation.  
• S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles.

**Principales qualités** • Produit monocomposant facile d'emploi.  
• Bonne résistance à l'usure.  
• Séchage accéléré permettant une remise en service rapide des locaux.  
• Bonne résistance à l'eau et aux huiles.

## Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Satiné demi-brillant.

Teintes: 8 teintes de stock.

Densité à 20° C: 1,08 ± 0,05.

Extrait sec volumique: 48 % ± 2.

Séchage: Hors poussière : 30 minutes.

(à 20° C et 65 % humidité relative) Recouvrable : 6 heures.

Circulation piétons : 24 heures.

Rendement moyen: 6 m<sup>2</sup>/litre.

Point éclair: Compris entre 21 et 55° C.

Teneur en COV: C.O.V. en g/l sans dilution : 410

C.O.V. en g/l avec dilution maximale : 472

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/i Revêtements monocomposants à fonction spéciale.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

N° de fiche : FS03

11/09

Classification Afnor: Famille I classe 4a.  
NF T 36-005

**Mise en œuvre** Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les normes et DTU en vigueur (réf DTU 59-3). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

**Préparation des fonds**

- Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.
- Sur anciennes peintures adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane : dégraissage suivi d'un rinçage soigné.

**Matériel d'application et dilution**

- Brosse/Rouleau : 5 à 15 % avec du white spirit.
- Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000°, pression 150 à 200 bars, dilution 5 à 10 % avec du white spirit.

**Nettoyage des outils**

- White spirit.

**Système recommandé**

- 1 couche de **FREITASOL AK** diluée impérativement avec 10 à 15 % de white spirit et appliquée de préférence au rouleau.
- Suivant les sollicitations, 1 à 2 couches de **FREITASOL AK** (la dilution sera adaptée au mode d'application).

**Conditionnement** • 5 litres - 10 litres.

**Conservation** 18 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Hygiène et sécurité** Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FS03

11/09

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.