

FREITASPORT

PEINTURE MONOCOMPOSANTE
POUR SURFACES SPORTIVES

Fer
& Sol



Définition • Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

Utilisation • Particulièrement adaptée pour les sols d'installations sportives et les courts de tennis.
• Travaux neufs et rénovation.

Principales qualités • Produit monocomposant facile d'emploi.
• Antidérapant.
• Sans odeur.
• Version lisse pour le marquage (blanc, rouge, vert).

Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Mat satiné.

Teintes: Blanc, rouge, vert.

Densité à 20° C: 1,20 ± 0,05 (version lisse)
1,45 ± 0,05 (version antidérapante).

Extrait sec volumique: 41 % ± 2.

Séchage: Hors poussière : 30 minutes.

(à 20° C et 65 % humidité relative) Sec au toucher : 1 heure 30 minutes.

Circulation piétons : 48 heures.

Rendement moyen: 6,5 m²/litre.

Point éclair: Néant.

Teneur en VOC: C.O.V. en g/l sans dilution : 88

C.O.V. en g/l avec dilution maximale : 80

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/i Revêtements monocomposants à fonction spéciale.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

N° de fiche : FS01

10/08

Classification Afnor: Famille I classe 7b2.
NF T 36-005

FREITASPORT

PEINTURE MONOCOMPOSANTE
POUR SURFACES SPORTIVES

Mise en œuvre Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les normes et DTU en vigueur (réf DTU 59-3). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Préparation des fonds

- Sur béton ou ciment : ragréage éventuel avec des produits adaptés.
- Sur asphalte ou enrobé : ragréage avec les produits d'origine.

Matériel d'application et dilution

- Brosse (surfaces réduites)/Rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet sans air⁽¹⁾ : buse 15 à 19/1000°, pression 150 à 200 bars, dilution 5 à 10 % avec de l'eau.

⁽¹⁾ Version lisse uniquement.

Nettoyage des outils • Eau ou diluant n° 13 (si le produit a séché).

Système recommandé

- 1 couche version antidérapante rouge ou verte.
- Marquage avec la version lisse.

Conditionnement • 5 litres - 10 litres.

Conservation 24 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FS01

10/08

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.