

Design	KAMISO
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	410 g/m ²
Renfort	Polyester

Esthétique

Nombre de coloris	7
Motif	Unis
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect satiné

Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	6,764 Mj/m²
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Bio-pruf™	OUI
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Super lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	SANS
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

Support : **Type 1** : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – **Type 2** : Béton, parpaings, rénovation

Préparation (Type 1)	B
Préparation (Type 2)	C
Fourniture	F
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type**Fourniture et pose de revêtement mural**

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Kamiso (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des Revêtements Muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 410 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

L'effet unis avec une texture moyenne et un aspect satiné est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com