

## FICHE PRODUIT MURASPEC

## LUMICOR

**DESCRIPTION**

Panneaux rigides de décoration

**COMPOSITION**

Plaques constituées de résines acryliques ou polyester avec possibilité d'inclusion décorative végétale, minérale, métallique ou autres.

3 familles de produits

Lumiclear \*: à base de résines Acryliques

Lumiguard \*: à base de résines Acryliques réticulées

Lumiform\* : à base de résines (PETG)

(\* ) ou réalisées à partir de résines recyclées (R4) > à 50 %, pour plus d'information ,visiter le site [www.lumicor.com/R4](http://www.lumicor.com/R4).

**PRESENTATION**

				Quantité Mini
<b>Dimensions des panneaux</b>	en standard	: 4' x 8'	soit 1,219 x 2,438m	1
	Hors standard	: 4' x 10'	soit 1,219 x 3,048 m	5
	Hors standard	: 5' x 10'	soit 1,524 x 3,048 m	5

<b>Finition de surface</b>	: <b>H</b> Mate
	: <b>K</b> Givrée
	: <b>T</b> Diffuse
	: <b>A</b> Brillante
	: <b>L</b> Satin
	: <b>E</b> Adobe
	: <b>C</b> Maillée
	: <b>U</b> Moirée

(Les deux dernières lettres figurant sur l'échantillon indiquent la finition de chaque face).

**Finition de surface possible à réaliser : Mate, Semi Brillante, Ultra brillante**

**Coupe** : sur demande

<b>Epaisseurs</b> 9 disponibles	1/16 ou : 1,5 mm	+/- 10%
	1/8 ou : 3 mm	+/- 10%
	5/32 ou : 4 mm	+/- 10%
	3/16 ou : 5 mm	+/- 10%
	1/4 ou : 6 mm	+/- 10%
	3/8 ou : 9 mm	+/- 10%
	1/2 ou : 12 mm	+/- 10%
	3/4 ou : 18 mm	+/- 10%
	1 ou : 24 mm	+/- 10%

**REACTION AU FEU**

Classements requis par la réglementation Française

Produits de la construction : Mur	M2 ou M1
: Plafond	M1
: Produits d'aménagement : Mobilier, tentures, meubles rembourrés,etc.	M2 ou M1

Classement Euroclasses du Lumiform selon la NORMES EN 13501-1: B S2d0 pour le 6 mm

## MISE EN OEUVRE

Pas de DTU spécifique, fonction de la destination souhaitée  
Exemple DTU 35-1 (NFP 24-802) cloisons amovibles et démontables

Usinage et Coupe : à l'aide d'outils standard pour le travail du bois

Étanchéité : en cas d'exposition à l'humidité veiller à étanchéifier les extrémités et contours du panneau.

Pour tout renseignement technique complémentaire, un guide technique en français est à votre disposition ainsi qu'un guide en en ligne : [www.lumicor.com](http://www.lumicor.com).

## ENTRETIEN

**Nettoyage** : à l'eau tiède avec détergent doux non abrasif, à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou chamoisine.

**Détachage** : avec Nettoyant acrylique, Kérosène, Hexane, Naphta aliphatique,

**Tedlar** : un film Tedlar (PVF), peut être appliqué à la demande sur une ou les deux faces de Lumicor.

**Incompatibilité** : dérivés cétoniques, essence, benzène, vernis, solvants chlorés, nettoyant alcalin ou abrasif,

## SANTE

**Toxicité** : Pas d'effet indésirable lors d'un contact accidentel à température ambiante avec les yeux ou la peau  
Pas de preuves d'effets indésirables concernant les cancers, anomalies congénitales ou le système reproducteur. Non toxique par ingestion. Pas d'absorption cutanée ou d'effet indésirable par inhalation de poussière émanant du matériau.

**Élimination** : Peut être éliminé par incinération

**Sécurité** : Pour l'usinage prévoir ventilation et protections individuelles (gants, lunettes)

Incendie : extinction à l'aide d'un pulvérisateur à mousse chimique ou au dioxyde de carbone.

**GARANTIE** : Lumicor garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les irrégularités des matériaux employés pour réaliser la couche intérieure du produit et/ou les variations de couleurs sont inhérentes au produit et ne peuvent être considérées comme des vices. Les défauts résultant de réclamations liées au transport, de négligence, d'abus ou d'accident ne sont pas couverts par la garantie et Lumicor se décharge de la responsabilité de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie d'aptitude pour un usage spécifique. Lumicor procédera, selon son appréciation, au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit jugé défectueux après vérification de la demande de bénéfice de garantie.

**RESPONSABILITE** : Lumicor®, Inc considère les informations et recommandations ici mentionnées (y compris les données et déclarations) comme justes et à jour., fournies en toute bonne foi , et ne concernent que le produit spécifiquement désigné et non le produit utilisé conjointement avec tout autre matériau ou système.

Nous recommandons aux futurs acheteurs de procéder à des tests afin de déterminer si Lumicor est adapté aux usages qu'ils désirent en faire, et ce, avant d'utiliser ledit produit à grande échelle. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE RAPPORT NE CONSTITUENT EN AUCUNE FAÇON UNE GARANTIE D'APTITUDE À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DE COMMERCIALISABILITÉ, AVÉRÉE OU TACITE. Le contrôle des conditions et modes d'utilisation après la vente n'étant pas du ressort de Lumicor®, Inc. Lumicor®, Inc. ne pourra aucunement être tenu pour responsable des résultats obtenus ou émanant de l'utilisation du produit, ni de la véracité avérée ou non des dites informations. En aucun cas, Lumicor Inc. ne pourra être retenu responsable pour tout dommage, direct, indirect ou financier dérivant de l'usage du produit. Lumicor décline toute responsabilité, expresse ou implicite, y compris en matière de commercialisation et d'adéquation pour un quelconque usage spécifique.