

Design	Thai
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	360 g/m ²
Renfort	Coton
Esthétique	
Nombre de coloris	11
Motif	Effets Tissu
Texture	Moyenne
Rendu	Aspect Brillant
Réglementation	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	7,24 Mj/m²
Acoustique	$\alpha\omega=0,1$
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Bio-pruf™	OUI
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Sur le mur
Raccord	NA
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Arrachable à sec
Contre collage cloison	Oui
Préparation Fourniture Pose	
Support : Type1 : Plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre – Type 2 : Béton, parpaings, rénovation	
Préparation (Type 1)	C
Préparation (Type 2)	D
Fourniture	F
Pose	B

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation-Fourniture-Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Thai** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

L'effet tissu avec une texture moyenne et un aspect brillant est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et être résistant aux bactéries (BioPruf tm).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabriquant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Septembre 2009

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
 Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
 www.muraspec.com