



Intérieur
Extérieur

Peinture organo-minérale mate hydrofuge formulée aux résines siloxanes et acryliques

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Grande solidité aux intempéries.
- Très perméable à la vapeur d'eau.
- Aspect mat minéral.
- Bonne résistance à l'encrassement atmosphérique : effet perlant.
- Conforme à la norme FD T 30-308-art.3.2 DES PEINTURES MINÉRALES garantissant une formulation à plus de 40 % de résines siloxanes sur le total liant sec.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 10c.
- AFNOR NF P 84-403 : classé D2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat

Brillant spéculaire

- < 5 sous 60°

Densité du blanc

- 1,46

Extraits secs

- 60 % en poids
- 42 % en volume

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors d'eau : 1 heure.
- Sec / recouvrable : 4 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 10 m²/litre • 0,150 à 0,200 kg/m² 	} selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau méché. • Pistolet Airless dilution 5 – 10 % d'eau. 	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • 1ère couche diluée de 5 à 10 % d'eau. • 2ème et 3ème couches : prêt à l'emploi. 	
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau, immédiatement après usage. 	
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59.I, paragraphe 6.I. 	
Supports Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.I. • Béton banché. • Briques de parement. • Pierres de calcaire. • Enduits de liant hydraulique taloché fin. • Anciennes peintures organiques " film mince non écaillantes " ou minérales non pulvérulentes et compatibles. 	
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement d'imperméabilité de toute nature. • R.P.E. – Enduit tyrolien et rustique – Parement d'I.T.E. • Bois. • Métaux. • Tout support structuré. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>	
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.I. • Prévoir si nécessaire une décontamination avec ANTI-MOUSSE M.P. • Sur traitement de fissures aux mastics (cf F.T.), avant une finition teintée appliquer un fixateur (risque de décoloration). 	
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les teintes foncées, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés. 	

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Revêtus par une peinture adhérente et compatible	Bruts poreux ou absorbants
Impression ou primaire	I couche d'ABSYDE diluée à 10 % d'eau	I couche de PARA-DOX FIXATEUR
Finition	I couche d' ABSYDE non diluée	
Option : pour une protection renforcée	I couche d' ABSYDE non diluée	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007