

AQUADOX IMPRESSION



Intérieur

Extérieur

**Primaire multi-usages à l'eau
formulé aux résines acryliques**

Usages

- Primaire d'accrochage.
- Régule l'absorption des supports.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Très opacifiant.
- Excellente adhérence.
- Recouvrable par la majorité des peintures décoratives.
- Sans odeur.
- Insaponifiable.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Satin velours.

Densité

- 1,28

Extraits secs

- 57% en poids.
- 40% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 75 g/l (2007)
Ce produit contient au maximum 74 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 20 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Blanc.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

AQUADOX IMPRESSION

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none">• 7 à 10 m² / litre.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Brosse.• Rouleau.• Pistolet.
Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Prêt à l'emploi.• Il peut être dilué de 5 à 15% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none">• A l'eau.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none">• Eviter les supports gelés, humides ou trop chauds (+30°C).• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, Paragraphe 6.1.
Supports Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.• Béton, enduits de ciment.• Briques.• Bois, contreplaqué, panneaux de particules, etc...• Plâtre (en intérieur sauf hydrofugés).• PVC rigide (après essais et tests de quadrillage).
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes.• Bardages prélaqués non rouillés (après vérification de l'adhérence).• Autres supports : nous consulter.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none">• Badigeons, fonds farinants.• Subjectiles recevant des papiers peints et revêtements muraux collés.• Bois particuliers : Teck, Iroko, Western Red Cedar, Doussié, Châtaignier, Chêne.• En extérieur, sur des bases à forte porosité, dégradés ou à faible cohésion de surface.• Peintures bi-composantes.
Préparation des fonds Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Toutes préparations selon le DTU 59.1.• Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression et ponçage léger de l'impression.
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression	1 couche d' AQUADOX IMPRESSION
Finition	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007