

# AQUADOX MAT



**Intérieur**

**Peinture laque mate tendue  
aux résines acryliques**

## Usages

- Intérieur, pièces sèches.
- Protection et décoration des boiseries intérieures.
- Travaux neufs et rénovation.

## Propriétés

- Bonne tension.
- Sans reprises, facilité d'emploi.
- Séchage rapide, sans odeur.
- Grande opacité.
- Microporeux.

## Classification

- AFNOR N F T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Mat tendu.

### Brillant spéculaire

- 6 sous 85°

### Densité du blanc

- 1,51

### Extraits secs

- 64% en poids.
- 45% en volume.

### Point éclair

- Sans objet.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

### Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 à 14 m<sup>2</sup> / litre selon les supports et le mode d'application choisi.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse spéciale "laques acryliques".</li> <li>• Rouleau mousse floquée, spécial "laques acryliques".</li> <li>• Pistolet (buse à laque).</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, diluable jusqu'à 10%..</li> <li>• Pistolet : dilution de 10 à 15% d'eau.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau, immédiatement après emploi.</li> </ul>
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.</li> </ul>
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtre et dérivés non hydrofugés et non farinants.</li> <li>• Supports à base de liants hydrauliques.</li> <li>• Métaux (sur primaire adapté).</li> <li>• Bois et dérivés de bois , sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar.</li> </ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes (sauf badigeons et peintures bi-composantes).</li> <li>• Autres supports : nous consulter.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes préparations selon le DTU 59.1.</li> </ul>
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression et ponçage léger de l'impression.</li> </ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.</li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déposer et répartir le produit uniformément en le travaillant sans excès.</li> <li>• Laisser durcir le film avant de mettre en contact les chants et les feuillures peints.</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Carreaux et plaques de plâtre hydrofugés	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
<b>Impression ou primaire</b>	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	1 couche de REGULPRIM	1 couche d'AQUADOX IMPRESSION
<b>Finition</b>	2 couches d' <b>AQUADOX MAT</b>		

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007