



Intérieur

ENDUIT MURAL DECORATIF LISSE AUTO-BRILLANT A LA CHAUX

Usages

- Décoration murale intérieur, en pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Décoration originale : aspect naturel typique du stucco à la chaux.
- Auto-polissant.
- Facilité d'application.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur.

Classification

- AFNOR NFT 36-005: Famille I - Classe Id2
- Conforme à la norme FDT 30-808 revêtements minéraux

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Pâte fine.

Masse volumique

- 1,52 Kg/L

Extraits secs

- En poids : 65 %

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Aspect du film

- Lisse, brillant

Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Nuancier SETTEF (sauf les teintes avec un astérisque).

Conditionnement

- 5 kg et 20 Kg

Conservation

- 6 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL. ET DES SOURCES DE CHALEUR.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 à 0,8 kg/m² selon le type de support et le nombre de passes.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Couteau ou Taloche inox
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau.
Supports non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtres et dérivés. • Supports à base de liants hydrauliques préalablement enduits.
	revêtus
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Bois massifs.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément au DTU 59.1.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer 2 à 3 couches minces successives de CALCELUX à l'aide d'une taloche inox à 24 h d'intervalle, en ayant soin d'obtenir une surface lisse et régulière. • Lorsque la couche finale commence à sécher, la polir en ferrant et comprimant la surface à l'aide du couteau ou de la taloche inox incliné à 45°.
Hygiène et Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site http://www.materis-paints.com)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Tous supports muraux intérieurs compatibles	
Impression ou finition	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % à l'eau	
Couche intermédiaire et finition	2 à 3 passes minces de CALCELUX (24 h de séchage entre chaque couche)	
Protection optionnelle	Appliquer la cire VERNIWAX (voir fiche technique) après séchage complet	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007