

CIMERIT LAQUE

SYSTÈME LAQUE À BÉTON



Extérieur

Peinture laque de finition satinée formulée aux copolymères méthacryliques en phase solvant

Usages

- Décoratif et durable pour façade et modérateurs béton (à parement lisse).
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Permet des applications tendues d'aspect satiné mat.
- Forme un film dur: grande résistance dans le temps.
- Excellente résistance aux salissures.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b1.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Satiné mat.

Brillant spéculaire

- 13 sous 60°.

Densité du blanc

- 1,06.

Extraits secs

- 53% en poids.
- 35% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 600 g/l (2007)
Ce produit contient au maximum 599 g/l.

Point éclair

- 35 ° C

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 2 heures.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES réalisables à partir du blanc calibré ou sur demande en usine.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 à 5 m²/litre selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse plate. • Rouleau laqueur ou rouleau anti-goutte.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • White Spirit
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
IMPRIMÉS AVEC CIMERIT PRIMAIRE	<ul style="list-style-type: none"> • Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parements soignés). • Béton préfabriqué lourd ou léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). • Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortiers de liants hydrauliques). • Panneaux en fibres-ciment. • Anciennes peintures époxy ou polyuréthannes après traitement préalable.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Anciennes peintures et revêtement de façade. • Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. <p style="text-align: center;">Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.1.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Veiller à déposer la CIMERIT LAQUE sans la travailler. • L'aspect obtenu est soit tendu, soit demi-tendu suivant l'application et le rouleau choisi. • Applicable sur tout support décrit ci-dessous de pente supérieure à 15 %.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Supports bruts ou revêtus compatibles
Impression ou primaire	I couche de CIMERIT PRIMAIRE
Finition	2 couches de CIMERIT LAQUE

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007