



Extérieur

Peinture mate de ravalement formulée à base de résine pliolite® en phase solvant

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Excellente adhérence.
- Très microporeux, conforme à la norme AFNOR NFT 30 804.
- Protection efficace contre l'eau de ruissellement.
- Insensible à la saponification.

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b I.
- AFNOR NF T 84-403 : classé D2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat.

Brillant spéculaire

- < 5 sous 60°

Densité du blanc

- 1,46

Extraits secs

- 68% en poids.
- 42% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/c): 450 g/l (2007)
Ce produit contient au maximum 449 g/l.

Point éclair

- 35° C

Séchage et durcissement à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Teintes

- Blanc uniquement.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable.

® est une marque déposée de ELIOKEM

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • Sur surface plane 5 à 9 m²/litre • 0,150 à 0,250 kg/m² 	} selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse. • Rouleau méché. 	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • 1ère couche : 5 à 10 % de White Spirit. • 2ème couche : prêt à l'emploi, ne pas diluer. 	
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • White Spirit. 	
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1. 	
Supports Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1. • Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensible à l'eau). • Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants hydrauliques). • Panneaux en fibres-ciment. • Enduits monocouches. • Béton cellulaire. • Surfaces nécessitant une perméabilité à la vapeur d'eau maximum : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-faces de balcons. - Soubassements, murs de soutènement. 	
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit mince sur isolant. • Revêtement d'imperméabilité, RPE. • Anciens enduits de plâtre à la parisienne. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>	
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.1. 	

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Supports revêtus et supports bruts normalement poreux	Supports bruts poreux
Impression ou primaire	1 couche de CLYMALITH dilué de 5 à 10% au White Spirit	1 couche de PARA-DOX-FIXATEUR
Finition	1 couche de CLYMALITH non dilué	1 ou 2 couches de CLYMALITH non dilué

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007