




Intérieur

PEINTURE D'IMPRESSION AUX RESINES ACRYLIQUES

Usages

- Intérieur, pièces sèches et pièces humides
- Travaux neufs et entretien.

Propriétés

- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT 
- Recouvrable par toute finition acrylique ou glycérophtalique et par du papier peint
- Consolide, protège et blanchit les plaques de plâtre.
- Régule la porosité du support.
- Facilité d'emploi : séchage rapide
- Opacifiant
- Insaponifiable

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Poché

Brillant spéculaire

- < 10 sous 85°

Densité du blanc

- 1,44

Extraits secs

- 53% en poids
- 33% en volume

COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L.

Point éclair

- Sans objet

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Sec recouvrable : 6 heures.
- Recouvrable par revêtement mural : 12 heures.

Teintes

- Blanc.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Bien refermer le bidon après usage

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 10 m² / litre selon les supports et le mode d'application choisi
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm, pistolet airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. • Pistolet airless : dilution de 5 % à l'eau • Sous les papiers peints : dilution de 5 à 10% à l'eau
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau, immédiatement après emploi
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/I, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.I.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents) • Enduits ciments
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes monocomposantes • Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Carreaux et plaques de plâtre hydro • Revêtements muraux
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.I auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage • Eliminer les salissures par ponçage et dégraissage, ne pas utiliser d'eau • Laver et poncer les badigeons non fixés

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression	1 couche de DEXACRIL IMPRESS
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007