

# DEXACRIL K2




**Intérieur**

## Peinture mate isolante sans tension formulée aux résines acryliques

### Usages

- Intérieur, pièces sèches
- Murs et plafonds
- Travaux neuf et rénovation

### Propriétés

- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT 
- Isole la plupart des taches sèches (suie, auréoles d'eau, bistre) et des tannins
- Application directe possible
- Sans tension
- Sans odeur
- Rendement élevé

### Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Mat profond

### Brillant spéculaire

- < 3 sous 60°

### Densité du blanc

- 1,42

### Extraits secs

- 61% en poids
- 49% en volume

### COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV

### Point éclair

- Sans objet

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 30 minutes.
- Recouvrable : 3 heures (ou 24 heures si utilisation en direct sur fonds tachés)

### Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO dérivant de la base A

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert  
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Bien refermer le bidon après usage

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

### Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- 10 à 12 m<sup>2</sup> / litre selon les supports et le mode d'application choisi

### Matériel d'application

Brosse, rouleau (polyamide texturé 10 à 14 mm)	Pistolet Airless
---	------------------

### Dilution

1 <sup>ère</sup> couche et 2 <sup>ème</sup> couche	Prêt à l'emploi. Sur fonds absorbants, ajouter jusqu'à 10% d'eau	Max. 10% d'eau
---	--	----------------

### Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage.

### Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/1, paragraphe 6.1

### Supports

Non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- Plâtres et dérivés, sauf hydrophobes et pulvérulents.
- Maçonneries, enduites et non enduites, fibres ciment
- Bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier)
- Métaux ferreux (sur primaire adapté).

Revêtus

- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes
- Autres supports : nous consulter

### Préparation des fonds

Revêtus

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières
- Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Métaux	Carreaux et plaques de plâtre hydro, Bois et dérivés	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de REGULPRIM	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	1 couche de DEXACRIL IMPRESS (Impression Acrylique) ou 1 couche de DEXACRIL K2
Finition	2 couches de <b>DEXACRIL K2</b> au rouleau ou 1 couche croisée de <b>DEXACRIL K2</b> à l'airless		

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007