

DEXACRIL SATIN II



Intérieur

Peinture de finition satinée formulée aux copolymères vinyliques

Usages

- Intérieur, pièces sèches et humides.
- Travaux neufs et entretien

Propriétés

- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT
- Excellent garnissant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Confort d'application.
- Belle blancheur.
- Insaponifiable.



Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I – Classe 7a2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Satiné moyen, poché doux.

Brillant spéculaire

- 18 sous 60°

Densité du blanc

- 1,30

Extraits secs

- 56% en poids.
- 46% en volume.

COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 30 à 45 minutes.
- Recouvrable : 8 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO à partir du blanc et de la base C.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Bien refermer le bidon après usage.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 à 11 m² / litre selon les supports et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau polyamide texturé 8 à 12 mm, pistolets pneumatique et airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. • Pistolet airless et pneumatique : dilution de 5 à 10 % en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau immédiatement après usage.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59-I, paragraphe 6.1
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents) • Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie. • Métaux (sur primaire adapté).
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes (sauf badigeons et bi-composantes) • Autres supports : nous consulter.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.1.
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Plaques et carreaux de plâtre hydro	Métaux	Supports à base de liants hydrauliques et autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	I couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	I couche de REGULPRIM	I couche de DEXACRIL IMPRESS (Plasdox Impression Acrylique)
Finition	2 couches de DEXACRIL SATIN II		

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007