

DEXACRIL VELOURS




Intérieur

Peinture de finition veloutée formulée aux copolymères acryliques

Usages

- Intérieur, pièces sèches.
- Travaux neufs et entretien.

Propriétés

- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT 
- Excellent pouvoir couvrant
- Grand confort d'application
- Très garnissant, convient en direct sur toile de verre
- Faible odeur
- Insaponifiable

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat velouté, poché léger

Brillant spéculaire

- 8 sous 60°

Densité du blanc

- 1,38

Extraits secs

- 62% en poids.
- 48% en volume.

COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 6 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO dérivant de la base A.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Bien refermer le bidon après usage.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 à 11 m² / litre selon les supports et le mode d'application choisi. 	
Matériel d'application	Brosse, rouleau (polyamide texturé 8 À 12 mm)	Pistolet Airless
Dilution	1 ^{ère} couche et 2 ^{ème} couche	Prêt à l'emploi. Sur fonds absorbants, diluer la 1 ^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau immédiatement après emploi. 	
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59-I, paragraphe 6.1 	
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1. 	
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtres, carreaux et plaques de plâtre, sauf hydrophobes ou pulvérulents • Enduits de ciment, mortiers de liants hydrauliques • Bois et panneaux dérivés du bois (sauf bois à comportement singulier) 	
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • En direct sur toile de verre • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes • Anciens fonds de laque lessivés • Autres supports : nous consulter. 	
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Peintures polyuréthannes en direct 	
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.1. 	
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression et ponçage léger de l'impression 	
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage. 	

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Bois et dérivés, plaques de plâtre et carreaux de plâtre hydro	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	1 couche de DEXACRIL IMPRESS (Impression Acrylique)
Finition	2 couches de DEXACRIL VELOURS	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007