



Intérieur
Extérieur

Impression régulatrice pigmentée de fonds formulée aux copolymères acryliques en phase aqueuse

Usages

- Régule les fonds avant l'application de peintures films minces, des R.P.E., R.S.E. ou revêtements d'imperméabilité.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Fixe, isole, régule l'absorption des fonds.
- Séchage rapide, sans odeur.
- Microporeux.
- Insaponifiable.
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase aqueuse.

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, légère rugosité.

Densité du blanc

- 1,50

Extraits secs

- 59 % en poids.
- 38 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors d'eau : 2 heures.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

Teintes

- Blanc uniquement.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- CONSERVER A L'ABRI DU GEL.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement	<ul style="list-style-type: none"> Sur bétons lisses et assimilés : 7 m²/litre env. soit 0,200 Kg/m². Sur mortiers de ciment : 5 à 6 m²/litre, soit 0,250 à 0,300 Kg/m². Sur supports absorbants ou structurés : 4 m²/litre, soit 0,400 Kg/m².
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse. Rouleau méché.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Diluer à l'eau de 5 à 10 % selon la porosité du support. 10% à l'eau pour fonds absorbants ou sur anciens RPE ou RSE. 10% à l'eau sur Glasal.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> Etat et qualité conformes au DTU 59.1, 59.2 et 42.1.
Revêtus ou non d'anciennes peintures, R.P.E. ou R.S.E. sains et adhérents	<ul style="list-style-type: none"> Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortiers de liants hydrauliques). Enduits monocouches à relief fin ou écrété, en bon état. Panneaux en fibres-ciment. Glasal®. Revêtements type Paxalu.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> Bardage galvanisé ou prélaqué. Peintures polyuréthanes de façades. Bois, métaux. Grès cérame, Pâte de verre. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Toutes préparations selon le DTU 59.1, 59.2 et 42.1.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression ou primaire	1 couche de DOXFOND
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité en phase aqueuse

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007