

# DOX IMPRESSION ACRYL



**Intérieur**

**Impression aux résines acryliques  
en phase aqueuse**

## Usages

- Intérieur. Pièces sèches et pièces humides
- Travaux neufs et entretien.

## Propriétés

- Régule les écarts d'absorption des plaques de plâtre
- Séchage rapide
- Opacifiante
- Insaponifiable

## Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Poché, mat velouté

### Brillant spéculaire

- < 10 sous 60°

### Densité du blanc

- 1,45

### Extraits secs

- 54% en poids
- 33% en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

### Point éclair

- Sans objet

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 heures
- Recouvrable : 7 heures

### Teintes

- Blanc

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

# DOX IMPRESSION ACRYL

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 à 8 m<sup>2</sup> / litre selon la nature du support et le mode d'application choisi.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse, rouleau, pistolet airless</li></ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prêt à l'emploi.</li><li>• Peut toutefois être dilué de 5 % à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé.</li></ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A l'eau immédiatement après emploi</li></ul>
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/I, paragraphe 6.1</li></ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.</li></ul>
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plâtre et dérivés</li><li>• Enduits ciments</li><li>• Bois, panneaux de particules</li></ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes</li><li>• Autres supports : nous consulter</li></ul>
<b>Ne pas appliquer sur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carreaux et plaques de plâtre hydrofugés</li><li>• Revêtements muraux</li></ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :</li></ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage</li><li>• Eliminer les salissures par ponçage et dégraissage, ne pas utiliser d'eau</li><li>• Laver les badigeons non fixés</li></ul>

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Impression</b>	1 couche de <b>DOX IMPRESSION ACRYL</b>
<b>Finition</b>	2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007