

DOX IMPRESSION GLYCERO



Intérieur

Extérieur

Impression glycérophtalique à forte pénétration en phase solvant

Usages

- Intérieur, extérieur sur boiseries
- Tous supports courants du bâtiment, sauf supports alcalins.

Propriétés

- Régule les écarts d'absorption.
- Opacifie
- Forte adhérence au support.
- Bon pouvoir mouillant
- Bloque les fonds bois, les laisse respirer

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, poché

Brillant spéculaire

- < 10 sous 60°

Densité du blanc

- 1,52

Extraits secs

- 77% en poids
- 54% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2007/2010).
- Ce produit contient au maximum 749 g/l.

Point éclair

- 35° C

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 5 heures
- Sec : 12 heures
- Recouvrable : 24 heures

Teintes

- Blanc

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri des fortes chaleurs

Hygiène et Sécurité

- Inflammable
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

DOX IMPRESSION GLYCERO

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none">• 8 à 10 m² / litre selon la porosité du fond
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Brosse, rouleau
Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Sur fonds non poreux, diluer de 5 à 10% au White Spirit.• Sur fonds poreux, diluer de 10 à 15% au White Spirit.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none">• Au White Spirit immédiatement après usage
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none">• Eviter tous supports gelés, humides ou condensant.• Conformes au DTU 59.1
Supports	<ul style="list-style-type: none">• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Intérieurs :<ul style="list-style-type: none">- Plâtre et dérivés- Supports à base de liants hydrauliques, préalablement enduits• Intérieurs et extérieurs :<ul style="list-style-type: none">- Bois et dérivés de bois, sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes• Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none">• Ciment et dérivés• Supports friables ou humides
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none">• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Liants hydrauliques : enduisage obligatoire• Bois et dérivés : Dégraissage avec DILUANT EPOXY MP si nécessaire avant impression
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage.
Ne pas recouvrir par	<ul style="list-style-type: none">• des peintures polyuréthane et époxy

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression	1 couche de DOX IMPRESSION GLYCERO
Finition	2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007