



Extérieur

Peinture de ravalement mate formulée exclusivement à base de résine pliolite® en phase solvant

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Excellente adhérence.
- Grande polyvalence d'emploi.
- Très microporeux, conforme à la norme AFNOR NFT 30 804.
- Protection efficace contre l'eau de ruissellement.
- Insensible à la saponification.
- Peut être utilisé dilué comme fixateur dans les systèmes RAVALEX.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b1.
- AFNOR NF P 84-403 : classé D2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat.

Brillant spéculaire

- < 5 sous 60°

Densité du blanc

- 1,50

Extraits secs

- 70 % en poids.
- 45 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 450 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 449 g/l.

Point éclair

- 35° C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com/>).
- Inflammable.

® est une marque déposée de ELIOKEM

Mise en œuvre

Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Sur surface plane 5 à 9 m²/litre • 0,200 à 0,300 kg/m² 	} selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau méché. 	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi ou 5 à 10% de White Spirit en 1^{ère} couche. • 0 à 3% de White Spirit en 2^{ème} couche. 	
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • White Spirit. 	
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.I, paragraphe 6.1. 	
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.I. 	
Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Béton banché, conforme au DTU 23.I (parements soignés), béton préfabriqué, lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). • Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.I (mortiers de liants hydrauliques). • Panneaux en fibres-ciment. • Enduits monocouches. • Béton cellulaire. • Surfaces nécessitant une perméabilité à la vapeur d'eau maximum : <ul style="list-style-type: none"> - Sous-faces de balcons. - Soubassements, murs de soutènement. 	
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit mince sur isolant. • Revêtement d'imperméabilité, RPE. • Anciens enduits de plâtre à la parisienne. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>	
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.I. • Prévoir si nécessaire une décontamination avec ANTI-MOUSSE M.P. 	

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement	Bruts poreux ou absorbants
Impression ou fixateur	1 couche de FACELPLIOX diluée de 5 à 10% au White Spirit	1 couche de PARA-DOX-FIXATEUR
Finition	1 couche de FACELPLIOX non diluée	1 ou 2 couches de FACELPLIOX non diluée

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007