



Intérieur

Extérieur

Peinture de ravalement, mate, aux résines hydropliolute® en phase aqueuse

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Excellente adhérence sur fonds neufs ou anciens.
- Microporeux.
- Grande opacité.
- Protection efficace contre les intempéries.
- Confort d'application : séchage rapide, faible odeur, sans projection.
- Protection renforcée du film contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2.
- Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : classe D2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Liquide onctueux.

Densité du blanc

- 1,56 kg/l.

Extraits secs

- 65 % en poids
- 45 % en volume

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 74 g/l.

Point éclair

- Sans objet

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES réalisable à partir du blanc calibré et de la base S2.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- 8 m²/litre fonction de la nature des fonds et du mode d'application.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau ravalement.
- Pistolet conventionnel ou airless.

Dilution

- Brosse, rouleau :
1^{ère} couche : 5 à 10 % en volume à l'eau selon absorption des fonds.
2^{ème} couche : prêt à l'emploi.
- Pistolet conventionnel ou airless : dilution de 5 à 10 % en volume à l'eau.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59.I, paragraphe 6.I.

Supports

Non peints

- Etat et qualité conformes au DTU 59.I.
- Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
- Anciens revêtements de peinture adhérents.
- Autres supports, nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- Revêtement d'imperméabilité, R.P.E, I.T.E.
- Bois.
- Métaux.

Préparation des fonds

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.I auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE (M.P).

Conseils d'application

- Brasser avant sa mise en œuvre.
- Pour les teintes foncées en extérieur, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Supports très absorbants ou très pulvérulents	Autres supports compatibles
Impression ou fixateur	1 couche de PARA-DOX FIXATEUR	1 couche de FACEL-Hydro dilué de 5 à 10 %
Finition	1 ou 2 couches de FACEL-Hydro	

® Marque déposée de Eliokem.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007