

FLESS-COAT SUPERFINE



Extérieur

Intérieur

**PEINTURE MATE A BASE DE COPOLYMERES
ACRYLIQUES ET DE QUARTZ FIN EN PHASE AQUEUSE**

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Sous-couche pour les revêtements RIV-OLAND P et M.
- Sous-couche d'accrochage pour revêtements minéraux en intérieur.
- Intérieur et pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Excellente résistance aux intempéries.
- Facilite l'application et l'accrochage des RPE décoratifs de la gamme.
- Excellente adhérence.
- Bonne tenue des teintes.
- Bonne résistance aux salissures.
- Microporeux.
- Insaponifiable.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2
Conforme à la norme P 84403 – Classe D2

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Liquide onctueux.

Masse volumique

- 1,7 Kg/L

Extraits secs

- En poids : 76 %

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Aspect du film

- Mat siliceux.

Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

Teintes

- Nuancier SETTEF.
En extérieur sur zones exposées, nous recommandons de ne pas utiliser les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0.7.

Conditionnement

- 5 Kg et 25 Kg

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL.

SETTEF

FLESS-COAT SUPERFINE

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 0,600 kg/m² en 2 couches (si non dilué).

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau méché.

Dilution

- En finition : prêt à l'emploi.
- En impression ou en sous-couche des RPE : dilution jusqu'à 30 %.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Supports

non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

revêtus

- Béton, enduits de liants hydrauliques et maçonnerie.
- Pierre, brique.
- Anciennes peintures solides compatibles.
- Autres supports, nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- A l'extérieur, plâtres, revêtements imper, ITE, RPE.
- Bois, métaux.
- Anciennes peintures silicate.
- Subjectiles hydrofugés.

Préparation des fonds

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE L.P.

Conseils d'application

- Bien mélanger avant l'emploi.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports compatibles en intérieur et extérieur	
Type d'utilisation	En finition	En couche de fond
Impression ou fixateur	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % à l'eau	
Finition	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE	1 couche de RPE de la gamme SETTEF

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007

SETTEF

MATERIS-PEINTURES

S.A.S. au capital de 6 236 973 € - RCS Nanterre B 592 028 294

71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex

Tél : 01.41.27.63 93 - Fax : 01.41.27.63 94 - <http://www.materis-paints.com>