

HYDRODOX SATIN



Intérieur
Extérieur

Peinture de finition satinée formulée aux résines acryliques et alkydes

Usages

- Décoration des murs et plafonds. Pièces sèches et humides.
- Travaux neufs et rénovation.
- Convient pour la protection et décoration des façades.

Propriétés

- Sans solvant.
- Séchage rapide.
- Très opacifiant.
- Bon garnissant.
- Bonne résistance aux intempéries.



Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2/4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Poché fin.

Brillant spéculaire

- 15 sous 60°, satiné.

Densité du blanc

- 1,35

Extraits secs

- 58 % en poids.
- 46 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO et PERSPECTIVES à partir des bases A et C.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 8 à 10 m² / litre (varie en fonction des supports et le mode d'application choisi).
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau, pistolets conventionnel et airless.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, mais peut être dilué. Pistolets airless et conventionnel: Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/I, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Intérieurs : <ul style="list-style-type: none"> Plâtre et dérivés non hydrofugés et non pulvérulents. Intérieurs et extérieurs : <ul style="list-style-type: none"> Supports à base de liants hydrauliques préalablement imprimés.
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Supports ci-dessus revêtus d'une ancienne peinture adhérente sauf revêtement d'imperméabilité, RPE, RSE, ITE, Façade Plâtre. Autres supports, nous consulter.
Ne pas appliquer	<ul style="list-style-type: none"> En direct sur supports à base de liants hydrauliques. En direct sur supports hydrofugés. Sur anciens badigeons et sur peintures bi-composantes
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Toutes préparations selon le DTU 59.1.
Revêtus Extérieurs	<ul style="list-style-type: none"> Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage. Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE de M.P.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Intérieurs		Extérieurs	
	Plâtre et dérivés et autres fonds compatibles	Carreaux et plaques de plâtre hydrofugés	Bruts	Revêtus
Impression ou primaire	I couche de PLASDOX IMPRESSION ACRYLIQUE ou de PLASDOX IMPRESSION UNIVERSELLE	I couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	I couche de PARA-DOX FIXATEUR ou de DOXFOND	
Finition	2 couches d' HYDRODOX SATIN			

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007