

IDROLIT AD NF



Extérieur

Intérieur

PEINTURE ORGANO-MINERALE MATE, FACON BADIGEON A BASE DE CHAUX AERIEENNE EN PHASE AQUEUSE

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Parois intérieures en pièces sèches .
- Neuf, rénovation.

Propriétés

- Aspect badigeon.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne tenue aux intempéries et aux U.V.

Classification

- Conforme à la norme FDT 30-808 – Revêtements organo-minéral
- AFNOR NFT 36-005: Famille I - Classe I d2
- Conforme à la norme P 84403 – Classe D2

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Peinture fluide.

Masse volumique

- 1,5 Kg/L

Extraits secs

- En poids : 62,5 %

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 74 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Aspect du film

- Mat, cordé fin.

Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Nuancier SETTEF (sauf les teintes avec un astérisque)..
En extérieur sur zones exposées, nous recommandons de ne pas utiliser les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0.7.

Conditionnement

- 5 Kg et 25 Kg

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL. ET DES SOURCES DE CHALEUR.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 0,400 Kg/m² en 2 couches.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosses soies longues.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> 1ère couche : diluer à 30 à 40 % d'eau. 2ème couche : prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau.
Supports Extérieurs et intérieurs non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Béton, enduits de liants hydrauliques et maçonnerie. Pierre, brique. Mortier, plâtre/chaux. Tyrolien fin.
	<ul style="list-style-type: none"> Anciennes peintures (films minces) solides si absorbantes.
	<ul style="list-style-type: none"> Enduit carreaux plaque de plâtre (sauf hydrofugés). Autres supports, nous consulter.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> Plâtre. Revêtement imperméable, RPE, ITE. Enduit rustique, gros tyrolien Bois – métaux. Subjectiles hydrofugés.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : reprises de planéité, débouillage seront exécutés sur la totalité des surfaces avec STORICA 1 ou RASACEM.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer à l'aide d'une brosse large à soies longues, IDROLIT AD NF (1ère couche diluée de 30 à 40 % d'eau). Respecter un délai de 24 h entre les couches.
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> Produit sensible à l'humidité, à la condensation, au brouillard. Des risques d'efflorescences, blanchissements, coulures, délavements peuvent affecter les surfaces non complètement carbonatées. Protéger des averses pendant 3 jours minimum les surfaces traitées en IDROLIT AD NF. Protéger les subjectiles environnants, risques de taches par la chaux.
Hygiène et Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site http://www.materis-paints.com)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports minéraux neufs	Supports minéraux anciens	Supports revêtus et supports intérieurs
Impression ou fixateur	1 couche de CALFIS	1 couche de CALFIS ou de FLESS-COAT SUPERFINE diluée (30 %)	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE (diluée 30 %)
Finition	2 couches de IDROLIT AD NF (1ère couche diluée de 10 à 15 % d'eau)		

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007