

# IMPRESSION SPECIALE GOUTTELETTE



**Intérieur**

## Impression aux résines acryliques en phase aqueuse

### Usages

- Intérieur, pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.
- Destinée à recevoir une finition gouttelette.

### Propriétés

- Opacifiante.
- Bonne adhérence.
- Séchage rapide.
- Insaponifiable.
- Contient un agent anti-flash-rust (empêche la formation de rouille immédiatement après application).

### Classification

- AFNOR N F T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Mat.

### Brillant spéculaire

- < 5 sous 60°.

### Densité du blanc

- 1,66

### Extraits secs

- 67% en poids.
- 45% en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

### Point éclair

- 35°C.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 20 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 6 heures.

### Teintes

- Blanc.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

# IMPRESSION SPECIALE GOUTTELETTE

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 à 10 m<sup>2</sup> / litre varie en fonction des supports et du mode d'application choisi.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse, rouleau antigoutte spécial acrylique, pistolet airless.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi. Dilution éventuelle en fonction de la porosité du support : ne pas fermer le support.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau.</li> </ul>
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1</li> </ul>
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtre et dérivés non pulvérulents et non hydrofugés.</li> <li>• Béton, enduit de ciment, fibre ciment.</li> </ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes monocomposantes.</li> <li>• Autres supports : nous consulter.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :</li> </ul>
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.</li> </ul>
<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce produit ne convient pas :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour servir d'impression à d'autres produits de peinture.</li> <li>• Comme impression sur du bois.</li> <li>• Comme impression sur de la gouttelette.</li> <li>• Attendre un séchage complet de l'impression avant application de la gouttelette afin d'éviter la détrempe.</li> </ul> </li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

<b>Supports</b>	<b>Autres supports et fonds compatibles</b>
<b>Impression</b>	1 couche d' <b>IMPRESSION SPECIALE GOUTTELETTE</b>
<b>Finition</b>	1 passe de gouttelette

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007