

# LAQUIDOX 98



**Intérieur**

**Extérieur**

## Peinture satinée brillante de rénovation pour boiseries formulée aux résines glycérophthaliques

### Usages

- Protection et décoration des boiseries.
- Constitue sur bois nu un système d'une haute performance avec SOLIDOX BIOCIDÉ en sous-couche.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Protège le bois des intempéries et des U.V.
- Suit les variations dimensionnelles du bois.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.
- Laisse bien respirer le support.
- Garnissant.
- Haut extrait sec.
- Formule favorisant la durabilité du support.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 4a.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Satiné brillant.

### Brillant spéculaire

- 60 à 70 sous 60°

### Densité du blanc

- 1,50

### Extraits secs

- 83 % en poids.
- 67 % en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 400 g/l (2007).  
Ce produit contient au maximum 399 g/l.

### Point éclair

- 41° C

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 7 heures.
- Sec : 10 heures.
- Recouvrable : 16 heures.

### Teintes

- Blanc et teintes du nuancier MIKADO.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- Bien refermer les emballages entamés.

### Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable.

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 à 17 m<sup>2</sup>/litre varie en fonction des supports et de l'application.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse.</li> <li>• Rouleau laqueur ou antigoutte.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression : 5 à 10 % de White Spirit.</li> <li>• Couches de finition : Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• White Spirit.</li> </ul>
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59.I, paragraphe 6.I.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.I.</li> <li>• Bois massifs et dérivés.</li> </ul>
Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	
<b>Ne pas appliquer sur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les essences de bois suivantes : Iroko, Western Red Cedar, Teck, Doussié.</li> <li>• Panneaux MDF.</li> </ul> <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger</p>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes préparations selon le DTU 59.I</li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas ajouter de siccatif ou de produit autre que les solvants recommandés ci-dessus, sous peine de voir le LAQUIDOX perdre sa souplesse.</li> <li>• Sur boiseries anciennes, peintes ou remises à nu, le LAQUIDOX dilué à 10 % de White Spirit se servira d'impression à lui-même.</li> <li>• Avec ce produit très garnissant, prendre garde à ne pas trop charger en première couche. Nous déconseillons pour cette raison l'utilisation d'appareils de projection.</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Boiseries neuves extérieures	Boiseries anciennes totalement ou partiellement remises à nues, ou boiseries revêtues
Impression ou primaire	1 couche de SOLIDOX BIOCIDE	1 couche de LAQUIDOX 98 dilué à 10% au White Spirit
Finition	2 couches de <b>LAQUIDOX 98</b>	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007