



Intérieur

ENDUIT MURAL DECORATIF A ASPECT STUCCO VENEZIANO BRILLANT, AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES

Usages

- Décoration murale intérieur, en pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Très bel aspect de matière, donnant des aspects marbrés.
- Facilité d'application.
- Prêt à l'emploi.
- Sans odeur.

Classification

- AFNOR NFT 36-005: Famille I - Classe 7b2

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Pâte lisse.

Masse volumique

- 2 Kg/L.

Extraits secs

- En poids : 82 %

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/I): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 199 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Aspect du film

- Lisse, brillant.

Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Nuancier SETTEF et nuancier LINEA DECORATIVI

Conditionnement

- 5 Kg et 25 Kg

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL. ET DES SOURCES DE CHALEUR.

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 0,250 kg/m² par couche.

Matériel d'application

- Couteau, lisseuse ou taloche inox.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Supports

non revêtus

- Plâtres et dérivés.
- Supports à base de liants hydrauliques préalablement enduits.

revêtus

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhésives.
- Autres supports : nous consulter

Ne pas appliquer sur

- Bois massifs.

Préparation des fonds

- Conformément au DTU 59.1.

Conseils d'application

- Appliquer 1 à 2 couches minces successives de MARLITE à l'aide d'une taloche inox à 24 h d'intervalle, en ayant soin d'obtenir une surface lisse et régulière.
- Laisser sécher pendant 24 h après la seconde couche, poncer la surface avec du papier de verre fin et dépoussiérer.
- Pour obtenir l'aspect décoratif final, étaler une nouvelle couche de produit à l'aide d'une petite spatule métallique ou d'une taloche en inox, en superposant les coups de spatule.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Tous supports muraux intérieurs compatibles
Impression ou finition	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE diluée à 30 % à l'eau
Couche intermédiaire	1 à 2 passes minces de MARLITE (24 h de séchage entre chaque couche)
Finition	1 passe de MARLITE très fine en papillonnage.
Protection optionnelle	Appliquer la cire VERNIWAX (voir fiche technique) après 24 h de séchage

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007