



Intérieur
Extérieur

Peinture laque brillante formulée aux résines glycérophthaliques

Usages

- Intérieur, pièces sèches et humides.
- Protection et décoration des boiseries et des métaux.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Rendement élevé.
- Excellente opacité.
- Beau rendu.
- Brillant profond durable.
- Lessivable.

Classification

- AFNOR N F T 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Brillant tendu.

Brillant spéculaire

- > 80 sous 60°

Densité du blanc

- 1,20

Extraits secs

- 68 % en poids.
- 51 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b): 400 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 399 g/l.

Point éclair

- 35°C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 5 h 30.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO.
- Autres teintes sur demande.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.

Hygiène et Sécurité

- Inflammable.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 11 à 14 m² / litre. 		
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau laqueur 	Pistolet à air	Pistolet airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi ou diluer avec un peu de White Spirit ou de Diluant essence F 	jusqu'à 5% de Diluant essence F	I à 3% de Diluant essence F
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • Au White Spirit. 		
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1. 		
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1. 		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieurs : <ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés. • Enduits de peintre. • Intérieurs et extérieurs : <ul style="list-style-type: none"> • Bois et dérivés de bois , sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar. • Métaux ferreux (sur primaire adapté). 		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes monocomposantes. • Pour la rénovation de boiserie extérieures, préférer LAQUIDOX 98. • Autres supports : nous consulter. 		
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Badigeons et huiles chaulées. 		
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. 		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression. 		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage puis matage des anciennes peintures adhérentes par ponçage. 		

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Boiseries (*)	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de SOLIDOX BIOCIDE ou de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)	1 couche de REGULPRIM	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)
Finition	2 couches d' OPALOX		

(*) Humidité inférieure à 18%

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007