



Intérieur
Extérieur

Peinture laque brillante formulée aux résines alkydes uréthanes en phase solvant

Usages

- Protection et décoration des murs, plafonds et menuiseries des lieux à fort trafic.
- Finition pour protection anticorrosion et décoration d'ouvrages métalliques (après primaire adapté).
- Travaux neufs ou rénovation.

Propriétés

- Grande dureté du film: bonne résistance aux chocs et rayures.
- Séchage rapide.
- Bonne tenue aux intempéries.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Brillant tendu.

Brillant spéculaire

- > 80 sous 60°.

Densité du blanc

- 1,19

Extraits secs

- 68% en poids.
- 47% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/b): 400 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 399 g/l.

Point éclair

- 35° C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 2 heures.
- Sec : 5 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Blanc et teintes du nuancier MIKADO.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 10 à 12 m²/litre/couche selon le support et le mode d'application choisi. 		
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau 	Pistolet à air	Pistolet airless Ouverture de buse : 0,180 mm Maille de filtre : 0,085 mm
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> 1^{ère} couche : 5% de White Spirit 2^{ème} couche : Prêt à l'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> jusqu'à 5% de Diluant Essence F 	<ul style="list-style-type: none"> 3 à 5%
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> White Spirit. 		
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1. 		
Supports	<ul style="list-style-type: none"> Etat et qualité conformes au DTU 59.1. 		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Intérieurs : <ul style="list-style-type: none"> Plâtre, carreaux et plaques de plâtre. Enduits de peintre. Bois et dérivés. Intérieurs et extérieurs : (voir impression adaptée) <ul style="list-style-type: none"> Métaux ferreux. Galvanisation dérochée. 		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Toutes peintures saines et adhérentes. 		
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> Boiseries extérieures. Supports alcalins non isolés : béton, ciment, fibres-ciment. Badigeons et huiles chaulées. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>		
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Toutes préparations selon le DTU 59.1. 		

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Métaux ferreux bruts ou revêtus par une peinture alkyde adhérente	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de REGULPRIM en plein ou en retouches sur le métal mis à nu	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)
Finition	2 couches d' OPALYS SR	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007