

PARA-DOXANE TALOCHE GM & GG



Extérieur

Revêtement élastomérique mat, d'aspect taloché aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

Usages

- Couche de finition des systèmes d'imperméabilité de façades, de classe II à I4.
- Travaux sur façades en service.

Propriétés

- Monocouche en I1.
- Excellente résistance aux intempéries et à l'encrassement: effet perlant.
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Conserve sa souplesse dans le temps.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2/I0c.
- AFNOR NF P 84-403 : classé I.1, I.2, I.3, I.4 et NF P 84-404 (DTU 42.1).

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Structuré, taloché

Données physico-chimiques

	Grain moyen	Gros grain
Densité	1,6	1,65
Extrait sec en poids	81%	85%
Extrait sec en volume	69%	73%

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 heures (peut rester sensible à la détrempe selon les conditions climatiques)

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0.7 (voir nuancier), sont déconseillées en usage extérieur.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- CONSERVER A L'ABRI DU GEL

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

PARA-DOXANE TALOCHE GG & GM

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- Grain Moyen : 1,6kg/m²
- Gros Grain : 2,2 kg/m²

Matériel d'application

- Lisseuse Inox+ Taloche plastique.

Dilution

- Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage.

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P84 404-1 référence DTU 42/1, paragraphe 7.2.1.

Supports

- Etat et qualité conformes au DTU 42.1 et règles professionnelles plâtres,
- Béton banché, conforme au DTU 23/1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).
- Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26/1 (mortier de liants hydrauliques).
- Enduits monocouches sans relief ou gratté fin.
- Mortier de plâtre extérieur à la parisienne selon DTU 26.1, conformément aux Règles Professionnelles.
- Pâte de Verre, Grès-Cérame.

Ne pas appliquer sur

- Blocs de béton cellulaire non enduits.
- Parpaings non enduits.
- Panneaux dérivés du bois.
- Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.
Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.

Préparation des fonds

- Toutes préparations selon le DTU 42.1.

Conseils d'application

- Appliquer le PARA-DOXANE TALOCHE à la lisseuse inox sans travailler, puis serrer ensuite à la lisseuse plastique humidifiée en éliminant les surcharges.
- Terminer en frottissant très légèrement en mouvements circulaires à la lisseuse plastique.
- Pour un meilleur résultat, les sous-couches (fixateur ou intermédiaire) pourront être teintées dans une teinte proche de la finition.
- Sur les grandes surfaces, nous vous suggérons un panneautage.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Classe selon norme	Fixateur	Intermédiaire	g/m ²	Finition	g/m ²	Epaisseur mini-male selon DTU (mm)
11	1 couche de PARA-DOX GCPV ou PARA-DOX FIXATEUR ou DOXFOND			PARA-DOXANE TALOCHE GM	1600	200
				PARA-DOXANE TALOCHE GG	2200	
12		PARA-DOX INTER	250	PARA-DOXANE TALOCHE GM	1600	300
				PARA-DOXANE TALOCHE GG	2200	
13		PARA-DOX INTER	400	PARA-DOXANE TALOCHE GM	1600	400
				PARA-DOXANE TALOCHE GG	2200	
14	PARA-DOX INTER en 2 couches + Toile en 1 m Gamme MP	900	PARA-DOXANE TALOCHE GM	1600	600	
			PARA-DOXANE TALOCHE GG	2200		

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007