

# PARA-DOX COLLAGE



**Extérieur**

## Sous-couche élastomérique formulée aux résines acryliques en phase aqueuse

### Usages

- Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité de façades PARADOX de classe I3 et I4.
- Traitement ponctuel des fissures par pontage pour systèmes I1 et I4.
- Travaux sur façades en service.

### Propriétés

- Conserve une grande souplesse dans le temps.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Garnissant.
- Application et répartition aisée.

### Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.
- Conforme aux normes AFNOR P 84-403 et NF P 84-404 visant la protection des façades en service.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Satiné, poché.

### Densité du blanc

- 1,40

### Extraits secs

- 70% en poids.
- 57% en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 75 g/l (2007) 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 39 g/l.

### Point éclair

- sans objet.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

### Teintes

- Blanc uniquement.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- CONSERVER A L'ABRI DU GEL.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

### Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- 0,400 ou 0,900 kg / m<sup>2</sup> selon le système.

### Matériel d'application

- Rouleau méché, brosse.

### Dilution

- Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

### Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage.

### Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P84 404-I référence DTU 42.1, paragraphe 7.2.1.

### Supports

- Etat et qualité conformes au DTU 42.1
- Béton banché, conforme au DTU 23/1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).
- Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26/1 (mortier de liants hydrauliques).
- Enduits tyroliens, enduits monocouches cohésifs et de relief modéré.
- Plâtre extérieur dit à la parisienne (voir règles professionnelles).
- Pâte de verre, Grès cérame.

### Ne pas appliquer sur

- Blocs de béton cellulaire non enduits.
- Parpaings non enduits.
- Panneaux dérivés du bois, CTB-H.
- Anciens revêtements d'épaisseur supérieure à 300 μ.
- Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.  
Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.

### Préparation des fonds

- Toutes préparations selon le DTU 42.1.

### Conseils d'application

- Passer une 1ère couche au rouleau (0,600 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée MP 40 - 0,700 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée MP 50)
- Appliquer la toile dans le frais.
- Maroufler en passant une seconde couche (0,300 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée MP 40 - 0,400 kg/m<sup>2</sup> pour la toile non tissée MP 50)
- Lisser à la taloche et à la raclette caoutchouc type laveur de carreaux, à la superposition des lés.

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Classe selon norme	Fixateur	Intermédiaire	g/m <sup>2</sup>	Finition	g/m <sup>2</sup>
13	1 couche de PARA-DOX GCPV ou PARA-DOX FIXATEUR	<b>PARA-DOX COLLAGE</b>	400	PARA-DOX MAT PARADOX SATINE	400 400
14	ou DOXFOND	<b>PARA-DOX COLLAGE</b> + Toile en 1m gamme MP	900	PARA-DOX MAT PARADOX SATINE	400 400

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007