

PARA-DOX FIXATEUR



Extérieur

Fixateur de fond pigmenté formulé aux copolymères acryliques en phase solvant

Usages

- Fixateur pigmenté pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Pour fonds absorbants, poreux, farinants.
- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.
- Régule l'absorption des fonds.
- Insaponifiable.
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b1.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat soyeux.

Densité du blanc

- 1,05

Extraits secs

- 41 % en poids.
- 24 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/h): 750 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 749 g/l.

Point éclair

- 35° C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 20 minutes.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Teintes

- Blanc uniquement.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • Sur supports absorbants : 0,100 kg/m² soit 10 à 13 m²/litre environ. • Sur supports structurés : 0,400 kg/m² soit 2,5 m²/litre environ.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse. • Rouleau méché.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi. Homogénéiser avant utilisation.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • White Spirit.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1, 59.2 ou 42.1. • Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). • Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants hydrauliques). • Panneaux en fibres-ciment bruts. • Plâtre extérieur dit à la parisienne. • Enduits tyroliens, enduits monocouches. • Pierre de taille saine, briques. • Béton cellulaire.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Peintures polyuréthannes de maçonneries. • RPE, ITE enduits minces. • Pâte de verre, Grès Cérame. • Galvanisé. • Glasal®, tôles prélaquées <p style="padding-left: 40px;">Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.1, 59.2 ou 42.1.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir une légère dilution (max. 5%) avec White Spirit sur supports structurés.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Impression ou primaire	I couche de PARA-DOX FIXATEUR
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007