

PARA-DOX GRANITE



Extérieur

Revêtement élastomérique granité, formulé aux résines acryliques en phase aqueuse

Usages

- Couche de finition des systèmes d'imperméabilité de façades, de classe II à I4.
- Travaux sur façades en service.

Propriétés

- Monocouche en II.
- Imperméabilité aux eaux de ruissellement.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Conserve sa souplesse dans le temps.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2.
- AFNOR NF P 84-403 : classé I.1, I.2, I.3, I.4.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, granité.

Densité du blanc

- 1,39

Extraits secs

- 72 % en poids.
- 59 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 heures
- Peut rester sensible aux averses ou conditions climatiques humides pendant plusieurs jours.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- CONSERVER A L'ABRI DU GEL.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NF T 30-073)

- 0,600 kg / m².

Matériel d'application

- Rouleau méché ou nid d'abeille, brosse.

Dilution

- Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Nettoyage des outils

- A l'eau immédiatement après usage.

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P84 404-I référence DTU 42.1, paragraphe 7.2.1.

Supports

- Etat et qualité conformes au DTU 42.1.
- Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).
- Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants hydrauliques).
- Enduits monocouches feutrés fins.
- Pâte de Verre, Grès-Cérame.

Ne pas appliquer sur

- Blocs de béton cellulaire non enduits.
- Parpaings non enduits.
- Panneaux dérivés du bois.
- Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.
Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.
- Plâtre extérieur dit à la parisienne, plâtre gros.

Préparation des fonds

- Toutes préparations selon le DTU 42.1.

Conseils d'application

- Croiser sans trop travailler afin de parfaitement homogénéiser.
- Sur les grandes surfaces, nous vous suggérons un panneautage.
- Les sous-couches (fixateur ou intermédiaire) devront être teintées à la teinte de la finition.
- Pour les teintes foncées, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Classe selon norme	Fixateur	Intermédiaire	g/m ²	Finition	g/m ²	Epaisseur mini-male selon DTU (µm)
11	1 couche de PARA-DOX GCPV ou PARA-DOX FIXATEUR ou DOXFOND			PARA-DOX GRANITE	600	200
12		PARA-DOX INTER	250	PARA-DOX GRANITE	600	300
13		PARA-DOX INTER	400	PARA-DOX GRANITE	600	400
14		PARA-DOX INTER en 2 couches + Toile en 1 m Gamme MP	900	PARA-DOX GRANITE	600	600

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007