

# PARA-DOX INTER



**Extérieur**

## Sous-couche élastomérique en phase aqueuse pour finition aspect granite et taloche

### Usages

- Couche intermédiaire des systèmes I2 à I4 pour finitions PARA-DOX, PARA-DOX NT ET PARA-DOXANE
- Sert également au traitement ponctuel des fissures par pontage pour les systèmes II à I4.
- Travaux sur façades en service.

### Propriétés

- Conserve une grande souplesse dans le temps.
- Microporeux.
- Garnissant
- Application et répartition aisées.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

### Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.
- Conforme aux normes AFNOR P 84-403 et NF P 84-404 visant la protection des façades en service.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Satiné.

### Densité du blanc

- 1,26

### Extraits secs

- 68% en poids.
- 57% en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/c): 40 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 39 g/l.

### Point éclair

- sans objet.

### Séchage et

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

### Teintes

- Blanc et teintes pastel.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine.
- CONSERVER A L'ABRI DU GEL.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,250 à 0,900 kg/m<sup>2</sup> selon le système choisi.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau méché, taloche inoxydable.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A l'eau, immédiatement après l'emploi.</li> </ul>
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conformité avec la norme NF P84-404-I référence DTU 42.1, paragraphe 7.2.1.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etat et qualité conformes au DTU 59.1</li> <li>Béton banché, conforme au DTU 23/1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).</li> <li>Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26/1 (mortier de liants hydrauliques).</li> <li>Enduits monocouches.</li> <li>Plâtre extérieur dit à la parisienne (voir règles professionnelles plâtre).</li> <li>Pâte de verre, Grès Cérame.</li> </ul>
<b>Ne pas appliquer sur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Briques de parement, pierres de taille.</li> <li>Blocs de béton cellulaire et parpaings non enduits.</li> <li>Panneaux dérivés du bois.</li> <li>Anciens revêtements d'épaisseur supérieure à 300 µm.</li> <li>Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, avec enduit mince sur isolant. Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes préparations selon le DTU 42.1.</li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passer une 1<sup>ère</sup> couche au rouleau (0.600 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée 40 MP, 0.700 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée 50 MP).</li> <li>Appliquer la toile dans la 1<sup>ère</sup> couche de PARA-DOX INTER.</li> <li>Maroufler frais sur frais en passant une seconde couche (0.300 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée 40 MP, 0.400 kg/m<sup>2</sup> pour la Toile non tissée 50 MP).</li> <li>Lisser à la taloche ou à la raclette type laveur de carreaux, à la superposition des lés.</li> <li>Finir toujours dans le même sens (de bas en haut ou de haut en bas).</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Classe selon norme	Fixateur	Intermédiaire	g/m <sup>2</sup>	Finition	g/m <sup>2</sup>	
12	1 couche de PARA-DOX GCPV ou PARA-DOX FIXATEUR ou DOXFOND	PARA-DOX INTER	250	PARA-DOX NT MAT PARA-DOX NT TALOCHE	350 1600	
		PARA-DOX INTER	400	PARA-DOX GRANITE PARA-DOX TALOCHE	600 1600	
13		PARA-DOX INTER	400	PARA-DOX NT MAT PARA-DOX NT TALOCHE	350 1600	
		PARA-DOX INTER	600	PARA-DOX GRANITE PARA-DOX TALOCHE	600 1600	
14		PARA-DOX INTER + Toile en 1m gamme MP	PARA-DOX INTER + Toile en 1m gamme MP	900	PARA-DOX NT MAT PARA-DOX NT TALOCHE	350 1600
					PARA-DOX GRANITE PARA-DOX TALOCHE	600 1600

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007