

PARA-THERM Mat



Extérieur

Revêtement semi-épais, mat velouté, aux copolymères acryliques en phase aqueuse

Usages

- Rénovation esthétique d'un système d'Isolation Thermique par l'Extérieur.
- Travaux de rénovation.

Propriétés

- Excellent pouvoir garnissant.
- Bonne perméance à la vapeur d'eau.
- Facilité d'application.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2.
- Conforme à la norme AFNOR P 84-403.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat velouté, poché.

Densité du blanc

- 1,49.

Extraits secs

- 70% en poids.
- 52% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 à 4 heures.
- Recouvrable : 8 à 12 heures.

Teintes

- Blanc.
- 153 teintes du nuancier PERSPECTIVES à partir du blanc calibré et en usine.
- Nous déconseillons d'utiliser à l'extérieur en zone exposée des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (voir le nuancier).

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme N F T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 à 5 m²/L, fonction de la structure du support.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau ravalement méché ou nid d'abeille.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi sauf en sous-couche : dilution à 10% en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • Conformes aux DTU 59.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au cahier des charges PARA-THERM. • Système ITE avec enduit mince sur isolant recouvert de revêtements plastiques épais parfaitement adhérent et en bon état. • Système d'ITE avec enduit hydraulique. • Conforme aux règles professionnelles ETICS.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Système d'ITE microfissuré, fissuré ou présentant des décollements Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au cahier des charges PARA-THERM : • Nettoyage éventuel avec SHAMPOOING FACADE (MP). • Traitement anticryptogamique éventuel avec ANTI-MOUSSE (MP).
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les teintes foncées, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes et au cahier des charges PARA-THERM

Système	Système d'ITE parfaitement adhérent et en bon état
Impression ou primaire	I couche de PARA-THERM Mat dilué à 10% d'eau
Finition	I couche de PARA-THERM Mat pur

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007