

# PLASDOXANE



**Intérieur**  
**Extérieur**

## Peinture de ravalement, d'aspect mat minéral aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

### Usages

- Protection et décoration des façades.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Aspect mat minéral.
- Effet perlant : bonne résistance à l'encrassement.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Bonne opacité.
- Grand confort d'application.
- Microporeux.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2/10c.
- Conforme NFT 30-804 et P-84-403 : Classe D2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Poché.

### Densité du blanc

- 1,59

### Extraits secs

- 66 % en poids.
- 46 % en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

### Point éclair

- Sans objet.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

### Teintes

- Blanc et teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre</li> <li>• 0,150 à 0,200 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	} selon le support et le mode d'application choisi.	
<b>Matériel d'application</b>	•	Brosse, rouleau	Pistolet airless
<b>Dilution</b>	• 1 <sup>ère</sup> couche	+ 5 % d'eau	+ 5 à 10 % d'eau
	• 2 <sup>ème</sup> couche	Prêt à l'emploi	
<b>Préparation du produit</b>	• Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.		
<b>Nettoyage des outils</b>	• A l'eau immédiatement après usage.		
<b>Conditions climatiques</b>	• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.		
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.1.</li> <li>• Béton, enduits de liants hydrauliques.</li> <li>• Briques de parement, pierres de calcaire (après impression).</li> <li>• Anciennes peintures films minces (acryliques, minérales) adhérentes.</li> </ul>		
Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE.</li> <li>• Enduits rustiques et tyroliens.</li> <li>• Plâtres.</li> </ul> <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>		
<b>Ne pas appliquer sur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE.</li> <li>• Enduits rustiques et tyroliens.</li> <li>• Plâtres.</li> </ul> <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>		
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.</li> <li>• Traitement anticryptogamique éventuel avec ANTI-MOUSSE de M.P.</li> <li>• Sur traitement de fissures aux mortiers (cf F.T.), avant une finition teintée appliquer un fixateur (risque de décoloration).</li> </ul>		
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les teintes foncées, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés.</li> </ul>		

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Bruts poreux absorbants	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement poreux
<b>Impression ou fixateur</b>	1 couche de PARA-DOX FIXATEUR	1 couche de PLASDOXANE diluée à 5% à l'eau
<b>Finition</b>	1 à 2 couches de <b>PLASDOXANE</b> non diluée	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007