

# PLASTOCRYL NOUVELLE FORMULE



**Intérieur**

## Revêtement décoratif satiné structuré formulé aux résines acryliques

### Usages

- Intérieur, pièces sèches et pièces humides.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Monocouche, semi-épais : mise en œuvre simplifiée.
- Résistant : adapté au locaux à forte circulation.
- Masque certaines irrégularités des fonds.
- Très opacifiant.
- Différents types de structures selon la quantité déposée et le mode d'application.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect du feuil sec

- Structuré.

### Brillant spéculaire

- 10 sous 60°, satiné mat.

### Densité du blanc

- 1,36

### Extraits secs

- 60 % en poids.
- 46 % en volume.

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

### Point éclair

- Sans objet.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 à 4 heures.
- Recouvrable : 24 à 36 heures.
- Dur : 6 jours.

### Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO.

### Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 3 m<sup>2</sup> / litre selon l'aspect recherché, le matériel utilisé et la nature des fonds.</li> <li>• 400 à 800g/m<sup>2</sup>.</li> </ul>		
<b>Matériel d'application</b>	Brosse	Rouleau méché ou Nid d'abeilles	Pistolet Airless Ouverture de buse 2/10e mm
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Diluer à 3% d'eau
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau, immédiatement après emploi.</li> </ul>		
<b>Conditions climatiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/I, paragraphe 6.1.</li> </ul>		
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat et qualité conformes au DTU 59.I.</li> </ul>		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtre et dérivés non hydrofugés et non pulvérulents.</li> <li>• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonneries, enduits de peintres.</li> </ul>		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes monocomposantes (sauf badigeons).</li> <li>• Autres supports : nous consulter.</li> </ul>		
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.I auquel s'ajoutent des préparations particulières.</li> </ul>		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.</li> </ul>		
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teinter l'impression dans le coloris approchant de la finition quand la structure recherchée est faible.</li> <li>• Mise en œuvre : garnir grassement la paroi au rouleau laine ou nid d'abeille ou à la lisseuse et les rechampis à la brosse. Croiser pour uniformiser l'épaisseur déposée. Structurer immédiatement au rouleau nid d'abeille ou autre selon le décor souhaité.</li> </ul>		

## Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Supports à base de liants hydrauliques	Autres supports et fonds compatibles
<b>Impression ou primaire</b>	1 couche de DEXACRIL IMPRESS (Plasdox Impression Acrylique)	1 couche de DEXACRIL IMPRESS (Plasdox Impression Acrylique) ou TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)
<b>Finition</b>	1 couche <b>PLASTOCRYL nouvelle formule</b>	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007