

PLASTONYL NF



Intérieur
Extérieur

Peinture mate formulée aux copolymères styène acryliques en phase aqueuse

Usages

- Protection et décoration des façades.
- Adaptée pour la décoration des murs et plafonds, en pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Bonne résistance aux intempéries.
- Microporeux.
- Opacifiant.
- Séchage rapide, sans odeur.
- Polyvalence intérieur / extérieur.
- Insaponifiable.
- Protection renforcée du film de peinture contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2.
- AFNOR NF P 84-403 : classé D2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat.

Densité du blanc

- 1,60

Extraits secs

- 65 % en poids.
- 44 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 1 heure.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Teintes

- Blanc et teintes du nuancier PERSPECTIVES.
- Les teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieure à 35 seront réservées à des surfaces abritées du soleil, afin d'éviter les chocs thermiques.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 10 m²/litre • 0,150 à 0,200 kg/m² 	} varie en fonction du support et du mode d'application choisi.	
Matériel d'application	Brosse, rouleau	Pistolet airless Buse : 0,530 mm, Filtre : 0,300 mm	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • 1ère couche • 2ème couche 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 à 10% d'eau • Telle que livrée ou 2 à 3 % d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 à 10% d'eau • 3 à 5% d'eau
Nettoyage des outils	• A l'eau immédiatement après usage.		
Conditions climatiques	• En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59.I, paragraphe 6.I.		
Supports Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes En intérieurs	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.I. • Béton. • Fibres-ciment. • Enduits à base de liants hydrauliques. • Plâtres, carreaux et plaques de plâtre préalablement imprimés non hydrofugés et non pulvérulents. 		
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtements d'imperméabilité, anciennes peintures polyuréthannes. • R.P.E. – Enduit tyrolien et rustique. • Béton cellulaire non enduit. • Plâtres en extérieur. <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>		
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.I auquel s'ajoutent des préparations particulières. • Traitement anticryptogamique éventuel avec ANTI-MOUSSE de M.P. 		
Conseils d'application	• Pour les teintes foncées en extérieur, il est impératif de respecter les conditions d'application et les temps de séchage qui peuvent être rallongés.		

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Bruts		Revêtus par un revêtement en phase	
	Friables solides	Non friables	Aqueuse	Solvant
Impression ou primaire	I couche de PARA-DOX FIXATEUR	I couche de DOXFOND		I couche de PARA-DOX FIXATEUR
Couche intermédiaire	I couche de PLASTONYL NF dilué de 5 à 15% avec de l'eau			
Finition	I couche de PLASTONYL NF dilué à 5% avec de l'eau			

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007