

POLIDOX 6000



Intérieur

Peinture bi-composante de sols à base de résines époxydiques

Usages

- Usage intense type parking collectif
- Intérieur
- Travaux neufs ou entretien.
- Sols hydrocarbonés (après vérification de la dureté du sol)
- Béton dressé, chapes ou dalles ciment poreux

Propriétés

- Peinture antissalissure multifonctionnelle pour la protection et la décoration des sols domestiques ou publics.
- Convient pour sols d'établissements à haute contrainte d'hygiène (santé, restauration)

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I classe 6b

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Demi brillant

Masse volumique du mélange

- 1,28 kg/L

Extraits secs

- 63% en poids.
- 49% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j): 140 g/l (2007), 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 139 g/l.

Point éclair

- Sans objet

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 1 heure.
- Sec à cœur : 4 à 6 heures.
- Recouvrable : 12 à 72 heures.
- Sollicitations légères (piétons) : 2 jours.
- Remise en circulation : 1 semaine.

Le séchage est retardé par temps froid et humide

Teintes

- 52 teintes du nuancier POLIDOX disponibles sur commande

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Produit non classé dangereux, selon les directives en vigueur.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 à 10 m²/litre selon l'état des surfaces et la porosité des supports
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau sol.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Produit prêt à l'emploi après mélange des deux composants. • Jusqu'à 10% d'eau
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleaux à usage unique
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • Conformes au DTU 59.3.
Supports Non revêtus Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.3. • Bétons et dérivés (chapes, dalles et planchers surfacés) cf DTU 59.3 • Les mêmes, revêtus de peintures solides, compatibles et parfaitement adhérentes
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Supports non poreux, carrelages, sols tendres ou non cohésifs, supports hydrofugés, cristallisés ou vitrifiés. Peintures mono-composantes et S.E.L.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.3 auquel s'ajoutent des préparations particulières.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Conformes au DTU 59.3.

Tableau de mise en œuvre

Selon le DTU 59.3, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché
Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Normalement poreux, revêtus ou après traitement de surface approprié
Impression	I c diluée à 10 %.
Finition	2 à 3 couches pures (les zones à fort trafic seront recouvertes d'une couche supplémentaire)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007