

RENODOX MAT



Intérieur

Peinture de finition mate isolante sans tension aux résines alkydes et acryliques

Usages

- Intérieur, Pièces sèches.
- Protection des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Bon pouvoir opacifiant.
- Particulièrement adapté à la rénovation des supports anciens.
- Film sans tension.
- Isolation de la plupart des fonds tachés.
- Application directe sans reprise.
- Sans solvant (PV INERIS).
- Faible odeur à l'application.
- Additif antirouille incorporé.



Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 4a / 7b2.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, pommelé fin.

Brillant spéculaire

- <3 sous 60°

Densité du blanc

- 1,6

Extraits secs

- 70 % en poids.
- 54 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- 41°C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Teintes

- Blanc.
- Teintes du nuancier MIKADO codifiées A réalisables à partir du blanc courant.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 à 11 m² / litre selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau antigoutte spécial acrylique, pistolet airless.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. • Pistolet airless : dilution de 3 à 8% d'eau.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau savonneuse, immédiatement après emploi.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés sauf hydrofugés et pulvérulents. • Enduits de peintre. • Métaux (sur primaire adapté).
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes sauf badigeons et bi-composantes. • Autres supports : nous consulter.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage. • Eliminer les salissures par ponçage et dégraissage, ne pas utiliser d'eau. • Laver les badigeons non fixés.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Plâtre et dérivés, enduits garnissants, anciennes peintures
Impression ou primaire	<p>1 ou 2 couches de RENODOX MAT (selon le contraste, l'état du support et le degré de finition désiré)</p>

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007