



Extérieur

Intérieur

FIXATEUR INCOLORE CONSOLIDANT POUR FINITIONS A BASE DE SILICATE DE POTASSIUM

Usages

- Fixateur imprégnant pour supports minéraux à base de chaux, ciment, briques, pierres.
- Recouvrable de peinture ou de revêtement à base de silicate.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Reminéralisant incolore pour subjectiles minéraux.

Propriétés

- Pénètre, stabilise et régularise l'absorption des fonds.
- Crée un bon accrochage des systèmes au silicate.
- Excellente résistance à l'usure.
- Insaponifiable.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I – Classe Ib1.
Conforme à la norme FDT 30-808 revêtements minéraux.
Conforme à la norme P 84-403 – Classe DI.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en pot

- Liquide blanchâtre.

Densité apparente

- 1,07 Kg/L

Extraits secs

- En volume : 13 %

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/h): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/l.

Point éclair

- Sans objet.

Aspect de finition

- Mat.

Séchage et durcissement

à 20°c et 60% H.R.

- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Incolore

Conditionnement

- 5 L et 20 L.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE, DU GEL ET DE LA CHALEUR.

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 5 à 10 m²/L selon la nature et la porosité du subjectile.
- Environ 0,200 L/m² sur des fonds moyennement absorbants.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau méché.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Supports

non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et au 26.1

revêtus

- Supports minéraux à base de chaux, ciment, béton.
- Brique silico-calcaire.
- Pierre.
- Peintures et revêtements minéraux bien adhérents.
- Autres supports, nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- Toutes les peintures et revêtements autres que minéraux (chaux, silicate).
- Plâtre et dérivés.
- Bois, métaux.

Préparation des fonds

- Conforme aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoute des préparations particulières : Réparation des épaufrures avec mortiers hydrauliques. Reprise de planéité, débouillage seront exécutés sur la totalité des surfaces avec RASACEM, ragréage base ciment (plâtre chaux exclu).

Conseils d'application

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Peut être mélangé avec SILISETTEF L : 1 volume pour 1 volume en couche d'impression ; jusqu'à 5 pour 1 en vélatrice.

Précautions d'emploi

- SILIPRIMER contient du silicate de potassium : éviter tout contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection appropriées.
- Pendant l'application, protéger les parties en aluminium, en verre, en céramique et minérales en général.
- Appliquer sur supports minéraux, vieillis et homogènes.
- Les surfaces traitées seront maintenues à l'abri des averses de pluie pendant 48 h. Protéger les vitrages et les subjectiles environnants des projections accidentelles de SILIPRIMER.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports minéraux bruts et fonds peints en peintures silicatées ou à la chaux	
Utilisation	En primaire	En reminéralisant incolore sur support absorbant
Impression ou fixateur	1 couche de SILIPRIMER pur ou 1 couche de SILIPRIMER mélangé à 1/1 avec SILISETTEF L	1 ou plusieurs couches de SILIPRIMER à la brosse, selon l'absorption et la nature du revêtement
Finition	1 ou 2 couches de finition en peinture ou revêtement aux silicates.	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007