



Extérieur

Intérieur

ENDUIT DE RESTAURATION A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BLANCHE, PRET A GACHER

Usages

- Mortier de dressage de parements soignés de finitions minérales à la chaux ou silicatées type MARMORIS, STABICOLOR, SILISETTEF R.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Corps d'enduit.
- Homogénéité mécanique et esthétique des fonds.
- Forte adhérence.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Souplesse des enduits de chaux.
- Talochable.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en sac

- Poudre blanche.

Densité apparente poudre

- 1,5 Kg/L.

Granulométrie

- 1,6 mm.

Aspect de finition

- Taloché frotassé blanc.

Durée d'utilisation

- 4 heures.

Recouvrable

- Environ 28 jours selon épaisseur de l'enduit et conditions climatiques.

Conditionnement

- 25 Kg.

Conservation

- 8 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE, ET DU GEL.

Mise en œuvre

Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 18 - 20 Kg/m² par cm d'épaisseur.

Matériel d'application

- Truelle, taloche, platoir.

Gachage

- Avec 20 % d'eau soit environ 5 litres d'eau pour 25 kg de poudre.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Supports

non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 26.1.
- Enduits et mortiers à base de liants hydrauliques.
- Enduits monocouches.
- Pierre, brique.
- Autres supports, nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- Peintures ou revêtements organiques ou organo-minéral.
- Revêtements d'imperméabilité, R.P.E., ITE.

Préparation des fonds

- Conforme aux règles de l'art et au DTU 26.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : les sources d'humidité, remontées par capillarité, seront neutralisées.

Conseils d'application

- Afin d'avoir une finition soignée, il est nécessaire de recouvrir par un ragréage fin de type STORICA I ou STORICA 05 avant d'appliquer la couche de finition à la chaux ou aux silicates (attendre 28 jours auparavant).
- Protéger de la dessiccation par humidification de la surface à traiter (sans la délayer).
- Protéger aussi pendant 48 heures les surfaces traitées des averses de pluie.
- Le produit contient de la chaux, laver immédiatement à l'eau les subjectiles atteints par des projections.

Mise en œuvre

- Mouiller les parois à saturation et laisser ressuer.
- Appliquer STORICA à la truelle en une passe jusqu'à 20 mm maximum, serrer, dresser. Finition talochée possible à la taloche éponge.
- Si épaisseur supérieure à 20 mm, procéder en passes successives en respectant les temps de prise et de durcissement. Humidifier entre chaque couche.
- Si renformis, support friable, fixer une armature métallique.
- Produits pour professionnels maçons.
- Respecter le cycle de carbonatation de la chaux.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007