

# STORICA 05



**Extérieur**

**Intérieur**

## ENDUIT DE SURFACAGE EXTRA FIN A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BLANCHE

### Usages

- Enduit pelliculaire pour éliminer les défauts de planimétrie.
- Surfaçage lisse des supports avant peintures ou revêtements minéraux à la chaux ou silicate.
- Travaux neufs et rénovation

### Propriétés

- Forte adhérence sur son support.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Finition lisse.
- Bon garnissant.
- Mise en œuvre aisée.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect en sac

- Poudre blanche.

### Densité apparente poudre

- 1,0 Kg/L.

### Granulométrie

- 0,5 mm.

### Aspect de finition

- Enduit lisse blanc.

### Durée d'utilisation

- Environ 4 heures à 20 °C et 65 % H.R.

### Recouvrable

- 48 heures.

### Conditionnement

- 25 Kg.

### Conservation

- 8 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE, ET DU GEL.

## Mise en œuvre

### Rendement

(selon la norme NFT 30-073)

- 1,8 Kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

### Matériel d'application

- Taloche inox.

### Gachage

- Avec 20 % d'eau soit 5 litres d'eau pour 25 Kg de poudre.

### Nettoyage des outils

- A l'eau.

### Supports

- Etat et qualité conformes au DTU 26.1 et 59.1.
- Enduit et mortier de ragréage de la gamme STORICA.
- Enduit et mortiers de liants hydrauliques en parement talochés.
- Enduit monocouche gratté, fin ou taloché.
- Enduit Mortier plâtre chaud (MPC).
- Autres supports, nous consulter.

### Ne pas appliquer sur

- Peintures ou revêtements organiques ou organo-minéral.
- Revêtements d'imperméabilité, R.P.E., ITE.
- Subjectiles hydrofugés.

### Préparation des fonds

- Conforme aux règles de l'art et au DTU 26.1 et 59.1.

### Conseils d'application

- Protéger la dessiccation par humidification de la surface à traiter (sans la délayer).
- Protéger aussi pendant 48 heures les surfaces traitées des averses de pluie.
- Le produit contient de la chaux, laver immédiatement à l'eau les subjectiles atteints par des projections.
- Si finition peinture ou revêtement à base de silicate envisagée, attendre le vieillissement, carbonatation complète de STORICA 05 (environ 7 jours) .

### Mise en œuvre

- Humidifier le support (sans être ruisselant).
- Appliquer STORICA 05 à la taloche pour égaliser les surfaces et obtenir l'effet lisse.
- Sur fond taloché frotté, l'opération se fait en une passe.

### Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007