



Extérieur

Intérieur

MORTIER DE RAGREAGE FIN A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE BLANCHE

Usages

- Reprise de planéité des enduits ou mortiers à base de liants hydrauliques avant peintures minérales.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Réalise un parement soigné.
- Haute adhérence.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Possède la souplesse des enduits à base de chaux.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect en sac

- Poudre blanche.

Densité apparente poudre

- 1,4 Kg/L.

Granulométrie

- 1 mm.

Aspect de finition

- Enduit frotté blanc.

Durée d'utilisation à 20°C et 65 % H.R

- 4 heures.

Recouvrable

- 5 à 6 jours minimum pour peinture ou revêtement à base de chaux.
- 10 jours minimum pour peinture ou revêtement aux silicates.
- Dans tous les cas, le mortier doit être parfaitement durci.

Conditionnement

- 25 Kg.

Conservation

- 8 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DE L'HUMIDITE, ET DU GEL.

Mise en œuvre

Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

- 1,8 Kg/m² par mm d'épaisseur.

Matériel d'application

- Taloche inox – Finition taloche éponge.

Gachage

- Avec 20 % d'eau soit environ 5 litres d'eau pour 25 kg de poudre.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Supports

- Etat et qualité conformes au DTU 26.1
- Béton à parement soigné.
- Enduits ou mortiers à base de liants hydrauliques, talochés ou lissés.
- Enduits Mortier Plâtre Chaux (MPC).
- Enduit tyrolien préalablement écrêté.
- Autres supports, nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- Peintures ou revêtements organiques ou organo-minéral.
- Revêtements d'imperméabilité, R.P.E., ITE.
- Subjectiles hydrofugés.

Préparation des fonds

- Conforme aux règles de l'art et au DTU 26.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
 - Les fissures devront être traitées.
 - Les réparations, reprofilages seront réalisés avec un mortier compatible (module d'élasticité) ou mortier de plâtre selon support rencontré.

Conseils d'application

- Protéger la dessiccation par humidification de la surface à traiter (sans la délayer).
- Protéger aussi pendant 48 heures les surfaces traitées des averses de pluie.
- Le produit contient de la chaux, laver immédiatement à l'eau les subjectiles atteints par des projections.
- Si finition peinture ou revêtement à base de silicate envisagée, attendre le vieillissement, carbonatation complète de STORICA 1 (10 jours minimum pour une épaisseur de 2 - 3 mm).
- L'application de la finition sur les enduits de cette famille devra impérativement être effectuée après séchage complet pour éviter tout inesthétisme (coulores, taches, etc...).

Mise en œuvre

- Mouiller les parois à saturation et laisser ressuer.
- Appliquer STORICA 1 à la taloche inox en le serrant pour assurer l'accrochage.
- Charger suffisamment en égalisant l'épaisseur pour les défauts à reprendre.
- En début de prise, terminer le surfacage à la taloche éponge pour obtenir l'aspect frottassé.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007