

TETRA BRILL



Intérieur

**Peinture brillante garnissante
formulée aux résines alkydes**

Usages

- Intérieur, pièces sèches et pièces humides
- Travaux neufs et entretien.

Propriétés

- Spécialement adapté aux portes pré-peintes
- Garnissant
- Semi-tendu
- Lessivable

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Brillant, semi-tendu

Brillant spéculaire

- 65 à 70 sous 60°.

Densité du blanc

- 1,45

Extraits secs

- 80 % en poids.
- 59 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/b): 400 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 399 g/l.

Point éclair

- 35° C

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 6 heures.
- Sec : 7 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Teintes du nuancier MIKADO à partir des bases P, M et T

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 à 12 m² / litre selon les supports et le mode d'application choisi 		
Matériel d'application	Brosse, rouleau	Pistolet Airless	
Dilution	1 ^{ère} couche	5% de White Spirit	5% d'Essence F ou de White Spirit
	2 ^{ème} couche	Prêt à l'emploi	5% d'Essence F ou de White Spirit
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • Au White Spirit. 		
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence 59.I, paragraphe 6.I. 		
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.I. 		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieurs : <ul style="list-style-type: none"> - Plâtre, carreaux et plaques de plâtre - Bois et dérivés de bois, sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussié, Western Red Cedar - Enduits de peintre - Métaux (sur primaire adapté) 		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures monocomposantes saines et adhérentes • Autres supports : nous consulter 		
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Supports alcalins en direct 		
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes préparations selon le DTU 59.I 		
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Bois et dérivés : dégraissage avec du diluant Epoxy si nécessaire, avant impression et ponçage léger de l'impression. 		
Revêtus	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage et matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage 		

Tableau de mise en œuvre

	Se reporter aux fiches techniques correspondantes	
Supports	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de REGULPRIM	1 couche de TETRA IMPRESS (Plasdox Impression Universelle)
Finition	2 couches de TETRA BRILL	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007