



Intérieur

Peinture de rénovation pour plafonds formulée aux huiles chaulées modifiées

Usages

- Intérieur, pièces sèches
- Pour plafonds uniquement.

Propriétés

- Application directe sur anciennes peintures et badigeons solides
- Sans tension
- Sans odeur
- Isole les fonds tachés
- Blancheur et opacité
- Sans reprises

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 2b.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, poché.

Brillant spéculaire

- <3 sous 60°.

Densité du blanc

- 1,48

Extraits secs

- 72 % en poids.
- 45 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 400 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 399 g/l.

Point éclair

- 62° C

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 2 heures.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 48 heures ou "frais dans frais".

Teintes

- Blanc
- Teintes pastel (codifiées P) du nuancier MIKADO

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Inflammable

Mise en œuvre

Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 10 m²/litre selon le support et le mode d'application choisi
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau antigoutte
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • Au White Spirit
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité avec la norme NF P74 201-I référence DTU 59/1, paragraphe 6.1
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et aux règles de l'art
En plafonds	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés • Enduits garnissants • Autres supports, nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces accessibles au toucher et au contact d'objets : risque de lustrage • Supports alcalins en direct
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1
Conseils d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer la 2^{ème} couche dans le frais, puis tirer pour égaliser ou attendre 48 heures • Ne peut être recouvert par une peinture aux résines alkydes ou acryliques

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Supports	Supports en plafonds
Impression	Si nécessaire, selon les règles de l'art
Finition	2 couches de TETRA K2

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007