

VEC BOIS RENOV



Intérieur

Extérieur

Lasure d'imprégnation et de finition formulée aux résines alkydes en phase solvant

Usages

- Protection et décoration de la plupart des bois.
- Adapté pour tous types d'ouvrages en bois: chalets, clôtures, charpentes, volets,...
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Uniformise et éclaircit l'aspect des bois vieillis ou noircis.
- Hydrofuge.
- Anti-UV .
- Protection renforcée du film de lasure contre les micro-organismes.

Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Liquide semi-opacifiant teinté.

Densité du blanc

- 0,95

Extraits secs

- 45 % en poids.
- 35 % en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 500 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 499 g/l.

Point éclair

- 38° C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 05% H.R.

- Sec au toucher : 3 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- 1 teinte bois semi-opacifiante.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

Mise en œuvre

Rendement (selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 à 13 m²/L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau avec lissage au spalter.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • En impression: diluer à 10% au White Spirit. • En finition: Prêt à l'emploi. • Homogénéiser avant emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • White Spirit.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> • En conformité au DTU 59.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Revêtus ou non d'anciennes lasures adhérentes et compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Bois et dérivés • Bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente.
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> • les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...) • Panneaux MDF en extérieur Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : • Elimination du grisaillement éventuel avec RENOVATEUR BOIS de M.P. • Décapage si ancien vernis ou revêtement non microporeux ou mal adhérent.
Bois non revêtus Bois revêtus par une peinture, vernie ou cirée Par une lasure écaillée Par une lasure adhérente	<ul style="list-style-type: none"> • Dégraissage et élimination des exsudations avec DILUANT EPOXY M.P. • Ponçage à l'abrasif 80 à 100. • Décapage avec SUPER DECAPANT de M.P. ou ponçage mécanique. • Elimination par ponçage ou grattage des feuillets mal adhérents. • Matage des surfaces brillantes et satinées par ponçage.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> • La teinte résultante est directement liée à la quantité déposée et à l'essence du bois.

Tableau de mise en œuvre

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

	Rénovation des bois foncés, vieillis ou noircis	
Impression ou primaire	1 couche de VEC BOIS RENOV , dilué à 10% au WS	
Finition	1 ou 2 couches de lasure de finition en ton bois transparent	1 ou 2 couches de VEC BOIS RENOV

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007