

# ENEZIA NOVO MEDIO



**Extérieur**

**Intérieur**

## RETEMENT PLASTIQUE DECORATIF A TALOCHER A L'ASPECT D'ENDUIT FIN, AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES

### Usages

- Protection et décoration des façades.
- Conçu pour la rénovation d'anciens revêtements plastiques épais.
- Parois verticales en décoration intérieure, pièces sèches.
- Travaux neufs et rénovation.

### Propriétés

- Excellente adhérence.
- Finesse d'aspect.
- Masque le faïençage.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.
- Hydrofuge.

### Classification

- AFNOR NFT 36-005 : Famille II - Classe 2b.  
Conforme à la norme T 30-700.  
Conforme à la norme P 84-403 - classe D3.

## Caractéristiques Physico-chimiques

### Aspect en pot

- Pâte onctueuse.

### Masse volumique

- 1.67 Kg/L.

### Extraits secs

- En poids : 79 %

### COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/c): 75 g/l (2007).  
Ce produit contient au maximum 74 g/l.

### Point éclair

- Sans objet.

### Aspect du film

- Taloché fin.

### Granulométrie

- 0,70 mm.

### Séchage et durcissement

à 20°C et 60% H.R.

- Recouvrable : 24 heures.

### Teintes

- Nuancier SETTEF.  
En extérieur sur zones exposées, nous recommandons de ne pas utiliser les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

### Conditionnement

- 25 Kg

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine, non ouvert.
- STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR.

# VENEZIA NOVO MEDIO

## Mise en œuvre

<b>Rendement</b> (selon la norme NFT 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Kg/m<sup>2</sup> /couche sur support lisse.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taloche inox et plastique, taloche éponge.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau.</li> </ul>
<b>Supports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformes au DTU 59.2.</li> </ul>
Extérieurs et intérieurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton banché conforme au DTU 23.1, béton ragréé, panneaux préfabriqués.</li> <li>• Enduits traditionnels conformes au DTU 26.1.</li> <li>• Anciens revêtements de peinture adhérents.</li> </ul>
Intérieurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtres et dérivés</li> <li>• Autres supports, nous consulter.</li> </ul>
<b>Ne pas appliquer sur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtres en extérieur.</li> <li>• Bois et dérivés.</li> <li>• Métaux.</li> </ul>
<b>Préparation des fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage éventuel avec SHAMPOING FACADE L.P.</li> <li>- Traitement anticryptogamique éventuel avec ANTI-MOUSSE LP.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conseils d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger avant l'utilisation.</li> <li>• Eviter d'appliquer VENEZIA NOVO MEDIO sur des fonds exposés au soleil (+ 35°C) ou à une température ambiante, ou du support, susceptible de descendre en dessous de + 5°C dans les 24 h qui suivent l'application ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.</li> <li>• Protéger les surfaces traitées de la pluie battante pendant au moins 48 heures à dater de l'application.</li> </ul>
<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour limiter les risques de reprise en grandes surfaces, il convient de partager par des joints la paroi à revêtir en panneaux de telle façon que la réalisation d'un panneau se fasse sans interruption.</li> </ul>
<b>Hygiène et Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <a href="http://www.materis-paints.com">http://www.materis-paints.com</a>)</li> </ul>

## Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports poreux ou pulvérulents (sauf anciens RPE)	Ancien revêtement adhérent et compatible et supports bruts normalement poreux
<b>Impression ou fixateur</b>	1 couche de ISOLFLESS MV	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % avec de l'eau dans la teinte du <b>VENEZIA NOVO MEDIO</b>
<b>Finition</b>	1 ou 2 couches de <b>VENEZIA NOVO MEDIO</b>	

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Novembre 2007

**SETTEF**

MATERIS-PEINTURES  
S.A.S. au capital de 6 236 973 € - RCS Nanterre B 592 028 294  
71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex  
Tél : 01.41.27.63 93 - Fax : 01.41.27.63 94 - <http://www.materis-paints.com>