

VERNIS ECRAN A.G.



Intérieur

Extérieur

**Solution organique satinée incolore
formule aux résines acryliques**

Usages

- Film protecteur anti-graffiti pour surfaces intérieures et extérieures.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Antigraffiti sacrificiel.

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b I.
- AFNOR P 84-403 – Classe DI.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Incolore, satiné.

Densité du blanc

- 0,87

Extraits secs

- 35% en poids.
- 27% en volume.

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/i): 600 g/l (2007).
Ce produit contient au maximum 599 g/l.

Point éclair

- 30°C.

Séchage et durcissement

à 20°C et 65% H.R.

- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 24 heures

Teintes

- Incolore.

Conservation

- 1 an en emballage d'origine.

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site <http://www.materis-paints.com>).
- Irritant.
- Inflammable.

Mise en œuvre

Consommation sur surface plane

- 14 m²/litre/couche.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils

- White Spirit.

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P201-I référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.

Supports

Non peints
Peints

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
- En particulier pierres non cavernueuses, non hydrofugées par silicones, briques.
- Peints avec produits insensibles aux solvants hydrocarbonés (type Pliolite), nous consulter.

Ne pas appliquer sur

- Systèmes d'isolation par extérieur avec enduit mince sur isolant.
Pour les systèmes d'imper et tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.

Préparation des fonds

- Toutes préparations selon le DTU 59.1, de façon à obtenir des supports propres, secs et sains.
- Reprendre les joints défectueux entre pierres.
- En cas de moisissures, mousses, algues (vertes ou rouges), lichens, décontaminer avec ANTIMOUSSE M.P.

Conseils d'application

- L'efficacité du système est directement liée à l'application régulière du produit en deux couches ainsi qu'à l'entretien sérieux et régulier par élimination au DISSOLVANT ANTIGRAFFITI des zones marquées et reconstitution de la couche de vernis. Elle est également liée à la porosité et au relief du support.
- Les graffiti à la bombe en particulier devront être traités dans les 48 heures.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.

Mai 2007